

911环保型聚氨酯防水涂料|屋面防水材料

产品名称	911环保型聚氨酯防水涂料 屋面防水材料
公司名称	河南聚能工程材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:911
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环国家大学科技园东区
联系电话	13838208374 15514532111

产品详情

911环保型聚氨酯防水涂料|屋面防水|地下室防水材料

产品介绍

911环保型聚氨酯防水涂料采用国外进口异氰酸酯为基料合成的高分子化学反应型防水涂料。一种双组分反应固化型合成高分子防水涂料，911聚氨酯防水涂料由两个组分组成。a组分是由含异氰酸酯基(-NCO)的聚氨酯预聚体组成；b组分是由含有多羟基(-OH)固化体为主的填充剂以及增塑剂、增粘剂、防霉剂、稀释剂等助剂组成。a、b两组份混合搅拌均匀，异氰酸酯基与羟基产生化学反应，充分反应后形成一个整体的，富有弹性的橡胶膜，其防水效果显著，粘结力强，并且拉伸性能好。

主要性能指标 产品性能高于 gb/t19250-2003标准中性能

序号	项目	性能指标i型	性能指标ii型
1	拉伸强度/(mpa)	1.9	2.45
2	断裂伸长率/(%)	550	450
3	撕裂强度/(n/mm)	14	14

4	低温弯折性/()	-40	-40
5	不透水性 0.3mpa 30min	不透水	不透水
6	固体含量/(%)	80	80
7	表干时间/(h)	12	12
8	实干时间/(h)	24	24

主要特点 1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高；2、具有较好的耐高温性及低温柔性；3、厚涂覆容易，涂膜无接缝，整体性强；4、具有一定的耐腐蚀性。

涂料配制

将b料（大桶料）倒置由底部割开，使用电动搅拌器搅拌均匀。然后将a料（小桶料）打开，并倒进b料中，将a、b充分搅拌均匀即可。若用于基面处理，需要将稠度降低，可以在b料中增加专用稀释剂。

适用范围

- 1、各类屋面及卫生间防水工程；
- 2、地下维护结构的迎水面防水；
- 3、地下室、游泳池、人防工程、贮存池等迎水面防水。

施工要点

- 1、基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率 < 8%；
- 2、严格配料：将a料和b料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；

3、打底涂层：为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。

4、涂层施工：该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm左右为宜，在遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准；

注意事项

1、涂料开启后，建议一次性用完，未能用完的，要完全密封，倒置保存；

2、施工温度适宜5摄氏度以上，施工时保证空气流通；

3、材料使用时，添加天那水、松脂水等稀释剂稀释，可能导致质量问题，建议使用的稀释剂。

储运与包装

1、产品应密封贮放在通风、阴凉处，禁止接近火源；运输途中防止碰撞，保质期12个月；

2、包装有30kg/套、60kg/套。销售热线：13838208374 李先生