

江苏无锡地区 外墙保温聚苯颗粒保温浆料

产品名称	江苏无锡地区 外墙保温聚苯颗粒保温浆料
公司名称	上海匡泰建筑材料科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SJ-607 品牌:上建
公司地址	中国 上海 上海市浦东新区 永泰路与三林路交叉口
联系电话	86-021-13382212172 13382212172

产品详情

型号 SJ-607 品牌 上建

上海,无锡,合肥三地均设工厂. 市内免费送货,一件也批发.联系人:张经理 13382212172

我们一直在寻找一种平衡点,使我们的经销商及广大客户群的利益点达到最顶点.所以我们能够让客户在寻求优质产品的同时能够以低廉的价格实现.

请不要怀疑我们的品质.我们致力于建材行业十余年.有着丰富的生产和施工经验,得到了广大建筑单位及批发商的好评.请不要怀疑我们的价格.我们打破传统的建材暴利的潜规则,还优惠于客户,还品质于工程,还福利于社会.本公司为了使更多的客户享受到这一便利,我们在上海,无锡,合肥三地均开设工厂.可以为客户朋友们就近供货.这既是一种责任的体现,更是一种实力的体现.

一、产品概述：

由保温胶粉料和聚苯颗粒轻骨组成。具有环保、质量轻、导热系数小、保温性能好、耐候性优、防火等特点，用于干胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统保温功能层。

执行标准 jg158-2004

二、产品特征：

胶粉聚苯颗粒保温浆料是由胶粉料和聚苯颗粒轻骨料组成。具有环保、质量轻、导热系数小、保温性能好、耐候性优异、防火等特点，用于胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统保温功能层。

三、适用范围：

主要用于各种建筑物墙体、屋面及室内顶棚等建筑部位的保温隔热处理,和抗碱玻纤网格布抗裂罩面砂浆一起组成胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆系统。

四、产品性能：

检验项目		标准要求	检测结果
聚苯颗粒	松散容量kg/m ³	12.0 ~ 21.0	
	粒度mm	95%通过5mm筛	
胶粉料	初凝时间 h	4	5
	终凝时间 h	12	10
	安定性	合格	合格
	拉伸粘结强度mpa	0.6(常温28d)	0.8
	浸水拉伸粘 结强度mpa	0.4(常温28d、 浸水7d)	0.6
胶粉聚苯颗粒 保温浆料	湿表观密度kg/m ³	420	372
	干表观密度kg/m ³	250	204
	导热系数w/(mk)	0.06	0.056
	抗拉强度kpa	100	107
	压缩强度kpa	250	273
	难燃性	b1级	

五、施工工艺：

1)基层处理

基层墙体必须清理干净，不得有油斑、污渍。粘土砖墙需提前2小时浇水，砼和其它基层墙面需涂刷界面砂浆处理。

2)材料制备

在强制式砂浆搅拌机中把水和本产品直接混合（视情况调整水和浆料的用量），搅拌3~5分钟形成均匀的浆状体即可进行施工。

3)材料施工

分两遍或三遍，每遍抹灰厚度应小于20mm，抹灰时间间隔应大于24小时，落地灰可及时清理重复使用。

六、注意事项：

1.施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

2.搅拌好的保温浆料必须在4h内用完。

七、包装与贮存:

- 1、本品干粉砂浆编织袋内腹膜包装，颗粒是编织袋包装。
- 2、请勿露天存放,防止受潮.