

>>产品说明<<

本产品主要用于聚苯乙烯泡沫塑料板（挤塑板）的表面处理，具有高粘结强度，对聚苯板无不良作用，与粘结胶浆及抹灰胶浆均有良好的配伍性，能很好的缓冲不同基层产生的伸缩应力作用，具有良好的耐老化性及抗渗性，该产品可直接使用，也可以少量兑水使用。

典型特征：序号项目 指标1外观白色乳液2固体含量（wt%） 23 ± 2 3pH值

7-94粘度（3#60r/min）50-1000xps保温板专用界面剂是由丙烯酸酯、腈类、马来酸酯类等单体，以及进口功能性单体经特殊工艺自交联而成的阴离子型乳液。具有极强的耐酸耐碱，对挤塑板有很好的初粘性和渗透性，具有较强的附着性和耐水性。也可用于外墙保温砂浆,提高砂浆的承载、粘接、抗折和抗压强度。二、技术指标

三、配比方法 配制保温砂浆方法：浓缩型可按1.5份乳液、3.5份水、5份水泥砂料进行拌和使用。通用型可按2份乳液、3份水、5份水泥砂料进行拌和使用。

具体配比可随客户实际要求调整。四、包装及贮存 包装为50kg。 本品应存放在 -5 - 30 室内。避免阳光直射,尽量避免长时间暴露在空气中引起水份挥发,以防结皮。

贮存期正常情况下为壹年五、安全性

本品无毒性、无腐蚀性、不燃烧，属水性物质，非危险品。

项目	指标
外观	微泛白色液体
容器中状态	无结块、均匀
施工性	批涂无障碍
拉伸粘结强度(与xps板) mpa	0.10,或破坏发生在xps板中
低温储存稳定性	-5 冷冻4h 无变化,刮涂无困难

