

优质珠光砂 98 (%)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 优质珠光砂 98 (%) |
| 公司名称 | 信阳市平桥区群业矿产品材料厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产商:信阳市平桥区群业矿产品材料厂 含量:98 (%) 密度:2.18 (g/cm3) |
| 公司地址 | 平桥区五里店街道办事处新街 |
| 联系电话 | 86 0376 3702002 18937615651 |

产品详情

| | | |
|----|----------------|----------|
| 产商 | 信阳市平桥区群业矿产品 含量 | 98 (%) |
| | 材料厂 | |
| 密度 | 2.18 (g/cm3) | 硬度 |
| | | 4 |

珠光砂

是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。

| 序号 | 指标名称 | | 标号 | 性能指标 | |
|----|-------------------------|-----------|-------|--------------------|--------------|
| | | | | 50型 | |
| | | | 单位 | | |
| 1 | 松散密度 | | kg/m3 | 50 | |
| 2 | 振实密度 | | kg/m3 | 60 | |
| 3 | 粒度 (重量%比) | 1.0mm通过量 | % | 1.0mm-0.05mm不少于90% | 1.0mm-0.05mm |
| | | 0.05mm通过量 | % | 0.05mm最大值8% | 0.05mm |
| 4 | 质量含水率(重量%比) | | % | 0.5 | |
| 5 | 安息角(堆积高度100mm时) | | 0 | 33-37 | |
| 6 | 装填过程中密度的增加 | 手动 | % | 25 | |
| | | 风动 | % | 35 | |
| 7 | 导热系数在(常压温度在77k-301k平均值) | | w/m.k | 0.022-0.025 | 0. |
| 8 | 使用温度 | | | -200-800 | |

注：表中松散密度，振实密度为最大值

化学成份：

| | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|--------|--------|--|
| sio2(%) | tio2(%) | al2o3(%) | fe2o3(%) | mno(%) | mgo(%) | |
| 72 | 0.09 | 12.31 | 0.54 | 0.06 | 0.14 | |
| k2o(%) | na2o(%) | p2o5(%) | 烧失量 | | | |
| 4.67 | 3.29 | 0.04 | 4.94 | | | |