

塑胶丝印光固化油墨

产品名称	塑胶丝印光固化油墨
公司名称	深圳市宝安区西乡镇大和丝印器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区
联系电话	0755-29965078

产品详情

- 1、应用范围：大部分硬质塑胶、abs、pvc、pc、等材质
- 2、性能：附着力好、光泽度高、耐划伤及耐化学性好、耐磨优异，好丝印。
- 3、工艺条件：使用前充分搅拌，大多数情况下油墨不用稀释可直接使用，如需要调整粘度可添加适量的rs1243专用稀释剂。
- 4、丝网目数：建议用140t高张力聚脂丝网，也可根据要求在120t-150t之间选择。
- 5、网板清洗：用s-718通用洗网水清洗。
- 6、固化：固化速度取决于uv紫外光能量及印刷墨层厚度，印刷后要求（最佳时间）1分钟内进入固化设备,一般情况下一支200w/cm或2支1000w/cm中压汞灯，固化速度可达10-15m/min。
- 7、附着力：uv油墨经固化后冷却至室温后可经过胶带测试，承印物放置24小时后，附着力及耐磨擦性、耐化学性达到最佳效果。
- 8、储存性：室温20℃密封保存于黑色胶罐中，有效期为六个月。避免阳光照射及高温，开罐已用的网版上的油墨请不要倒回原罐。
- 9、调油：puv系列油墨之间可相互混合调色，但在油墨中加入过量光油、稀释剂、助剂等都有可能降低油墨性能，稀释主要用本公司rs1243,最多稀释5%,由于不同体系会与金属铅反应，不建议储存银油，银粉与光油分开，现调现用同时银粉与光油比例为1：10为好，银粉过量会影响固化和性能。
- 10、防护：操作时应戴一次性手套，避免直接接触皮肤，如不慎粘到皮肤应立即用清水冲洗。