

氨基烤漆用聚酯树脂YSR-3290

产品名称	氨基烤漆用聚酯树脂YSR-3290
公司名称	广州共聚高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区笔岗路69号C栋205
联系电话	020-82231850

产品详情

ysr-3290

氨基烤漆用聚酯树脂

ysr-3290是一种针对金属烤漆用途开发的聚酯树脂，其漆膜有很好的耐高温过烤性，可达220℃：赋予汽车、摩托车、自行车、轻工产品、仪器仪表及日用五金等产品等各种金属表面的需要的高硬度、高光泽、耐候性及密着性。根据配方选择，可适用于一般金属烤漆、pcm烤漆。除此之外，涂层还具有优异的耐冲击性能，应用范围广阔。

技术指标：

项目	单位	指标	测试方法
外观	—	淡黄色透明液体	gb/t 8237.6.1.1
粘度（泡管；25℃）	—	z3 - z5	hk-d-db006
固体含量	%	69-71	hk-d-db003
酸值	mgkoh/g	4-8	gb/t 2895
色号(gardner)	—	<2	gb/t 22295

参考配方：

ysd-3290 / 氨基树脂(不可用异丁醚化氨基树脂)=70 / 30(固体含量)

溶剂：甲乙酮 / s-100 / 正丁醇 / 甲基异丁酮 =40 / 30 / 15 / 15 (wt)

pcw：50% (二氧化钛)

喷涂粘度：4#杯，12s左右

温度	140 x 30min	180 x 15min
项目		
膜厚 (um)	35	36
60° 光泽	95	93
密着	100/ 100	100/ 100
铅笔硬度	2h+	4h
耐冲击术1kg	>50	>50
erichsen (mm)	>8	>8
甲乙酮擦拭 (次)	>150	>150

注意事项：

运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定。

产品应贮存在阴凉干燥处，避免火种，隔离热源，25℃下贮存保质期为12个月。

上述资料仅供参考。鉴于生产及应用条件的多样性，上述所有资料内容应视使用者具体情况作适当调整。本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权利