

# HS221铜焊条，铜焊片，铜焊环，铜焊丝，HL208黑焊条，锡磷铜

产品名称	HS221铜焊条，铜焊片，铜焊环，铜焊丝，HL208黑焊条，锡磷铜
公司名称	金华市欧瑞焊材制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产地:金华 材质:铜
公司地址	金华市大黄山工业区
联系电话	86 0579 82252892 18657966955

## 产品详情

铜焊片、铜焊条、铜焊料、黄铜焊粉 铜基钎料系列：

黄铜焊条、磷铜系列焊条（规格：1.2，1.6，2.0，2.5，3.0）

105锰黄铜焊条。105焊片（0.4\*20\*200，0.2\*40）低温焊条（黑焊条、磷铜锡）（1.6，2.0，3.0）

欢迎您的选购，并免费索取样品试用。

铜基焊料

铜基类产品牌号对照表 (copper brazing alloys)

铜基产品之铜磷合金焊料

本厂牌号 alloy	相当于牌号 equivalent to national mark		化学成分（%）chemical compositions (%)							材料温度（	
	国内牌号	国外牌号	cu	p	ag	sn	ni	熔点	推荐焊温		
scup	bcu93p	美国、日本	余量	7~9	/	/	/	710~790	730~840	成本低，熔点低，注	

	(hl201)	bcup-2									焊电机制造和电器 铜合
scupsn	bcu86psn	德国 degassa86	余量	4.8~5.8	/	7~8	0.4~1.2	620~670	690~740	熔点低，流动性好 造和电器中铜	
sag2p	bcu91pag	美国bcup-6	余量	6.8~7.2	1.8~2.2	/	/	645~790	730~810	漫流动性好，适应于 机中的铜及	
sag5p	bcu88pag (hl205)	美国bcup-7	余量	6.5~7.0	4.8~5.2	/	/	645~715	750~815	工艺性能好，适应于 表、眼镜行业中	
sag15p	bcu80agp	美国、日本 bcup-5	余量	4.8~5.3	14.5~15.5	/	/	645~800	700~815	钎焊性能好，适应于 空调管件的钎	

### 铜基产品之铜锌合金焊料

本厂牌号 alloy	相当国内牌号 equivalent to national mark	化学成分 (%) chemical compositions (%)								材料温度	
		cu	zn	sn	si	mn	fe	熔点	推荐焊温		
hs221	bcu60znsn-r	59~61	余量	0.8~1.2	0.15~0.35	/	/	890~905	910~954	钎焊铜及铜合 ，可采用火焰感	
hs 226	bcu58znfe-r	57~59	余量	0.7~1.0	0.05~0.15	/	0.35~1.2.	865~890	910~960	钎焊铜及铜合 ，可采用火焰感	
hl105	bcu58mnzn	57~59	余量	/	/	3.7~4.3	0.15	880~910	910~960	润湿性好，有 性，适应于钎和	

hpcu-f	/	余量	铜基非晶 b、p、si少量元素（厚度规格：0.035*20）	560~640	700~750	熔点最低，用 路和元器件、 等的
hpni-7	bni-2		镍基非晶 b、p、si少量元素（厚度规格：0.035*55）	960~990	1000~1100	应用于高温合 部件（如航空 轮船零部件、 等）的

本产品的加工定制是是，产地是金华，材质是铜，品牌是ori，适用范围是铁与钢焊接，工作温度是890，长度是500-1000（mm）