

常青树装修万能胶万能胶669万能胶

产品名称	常青树装修万能胶万能胶669万能胶
公司名称	郝小雷（个体经营）
价格	105.00/桶
规格参数	型号:699 品牌:常青树 树脂胶的分类:聚氨酯胶
公司地址	中国 河北 邯郸市丛台区 北方装饰城6排14号
联系电话	86 0310 6969809 13739667766

产品详情

型号	699	品牌	常青树
树脂胶的分类	聚氨酯胶	粘度	99 (Pa · s)
粘合材料类型	橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、纸张类		

【性能特点】

常青树健康宝氯丁胶669型是用新型高分子材料，经特殊工艺生产的专用产品，具有以下特点：固化快、初粘力大、良好的耐侯及耐老化性能，正确使用不影响人体健康。【应用范围】

适用于室外装修、美术广告等行业，可粘接铝塑板、胶合板、防火板、密度板等材料。不适用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、有机硅、雪花铁和含大量增塑剂的塑料、橡胶及革类等材料的粘接。

【使用方法】

- 1.将粘合面的油渍、尘垢等污物擦掉，对于特别光滑难粘的表面，要进行打毛，含水量高时，要先干燥，然后进行粘接，以免粘后鼓泡和开裂。
- 2.用毛刷或刮板在粘接面上由内向外均匀涂胶(若大面积粘合，建议在两个粘合面上同时涂胶)，常温条件湿度70%以下晾置5~15分钟(施工温度、湿度而定，以胶层略显不粘手为准)。
- 3.一次对准粘接面，由内向外挤压(排除气泡)，用橡胶锤或木锤敲击压实，24小时后可达到使用强度。
- 4.根据不同粘接材料每平方米涂胶量约为250克。
- 5.难粘材料的粘接 氯丁胶属于溶剂挥发型胶粘剂，强度是由于溶剂挥发产生，气密性材料阻止了溶剂的挥发，因此，如使用不当，会产生鼓泡和脱落现象，气密性材料包括防火板、铝塑板、水晶板、pvc地板等，如果只有一面是气密性材料，另一面是透气性材料，一般也不会出现问题，如果两面都是气密性材料，透气性很差，粘接时就很容易出问题，因此，粘接方法就显得很重要。以下问题是必须注意的。 施工环境：阴雨天不要施工，阴雨天施工，粘接面会附着一层水膜，粘接后水分不易挥发，在温度高时，水分蒸发，会出现鼓泡、脱落等现象。低温时不易施工

，低温施工，溶剂挥发慢，晾置时间长，会出现不粘现象，时间短，容易残留溶剂，在温度升高时，溶剂挥发，出现鼓泡脱落现象。

涂胶：涂胶一定要均匀，通常薄一些效果较好，涂胶不均匀，胶膜厚的地方易残留溶剂。晾置：晾置的时间长一些为好，一般15分钟以上，阴雨天或湿度大的时候可能会出现不粘的现象，可用电吹风加热被粘面几分钟，除去表面附着的水膜，然后粘接。叠合：先以一边对齐，用丝布附在木块上加压，一边压一边叠合，以排除汽泡。最后用木锤或橡胶锤加压。保存：刚粘好的材料最好不要放到高温的地方，以免未挥发的溶剂瞬时挥发，而产生鼓泡，一般48小时达到最高强度。

【注意事项】

本品属三类危险品，使用时应通风防火。 勿让儿童接触，不可入口。
贮存运输时远离火源和热源，严禁太阳曝晒；按易燃品保管运输，使用后的空包装桶同样注意防火。
开盖时用手按住盖面，以免胶液带压窜出。
常温条件下保质期为18个月，超过保质期，如胶液未变质，则仍可使用。 在粘接铝塑板、防火板等致密材质时，需在底材上钻出若干透气孔，以免粘接后出现鼓包。 户外使用时，粘接缝口要用玻璃胶进行灌封处理，以免渗水开胶。 由于个别施工环境及适用材质差异，建议通过实验确定产品的适用性，对于使用者未经试验或违反工艺要求而造成的损失，本公司不负任何责任。

【执行标准】：

ly/t1206-1997 gb18583-2008

【技术指标】：

本产品与gb18583-2008标准的对比参数：

序号	检验项目	单位	标准要求	
1	外观	-----	均匀粘稠液体,无悬浮物,无可见机械杂质,无相分离现象	
2	不挥发物含量	(%)	>25	
3	粘度	mpa.s	80~200	
4	拉伸剪切强度	mpa	>1.15	
5	初粘性能	mpa	>0.5	
6	耐干热性能(60)	-----	无鼓泡,无开胶	

【特别声明】：本集团严格执行iso9001质量体系及iso14001国际环境认证体系，向客户提供优质合格的产品。用户使用前务请详细阅读说明资料，如因不正确施工引起的质量问题及连带损失，不属本集团责任

。【产品包装规格】：规格：0.68l、2.5l、3l、15l