透明免洗助焊剂,无铅助焊剂,波峰焊助焊剂

| 产品名称 | 透明免洗助焊剂,无铅助焊剂,波峰焊助焊剂 | |
|------|--|--|
| 公司名称 | 深圳市龙岗区龙岗镇永乐电子辅料行 | |
| 价格 | 面议 | |
| 规格参数 | 锡条:有铅助焊剂 型号:LD-958 品牌:永乐 | |
| 公司地址 | 龙岗镇南联简一路四巷2号 | |
| 联系电话 | 86 0755 18927459496-84826043 18927459496 | |

产品详情

Id-958简介

本剂是利用最新的观念及方法,配制而成,固含量低,免洗型助焊剂,适用于电子装配工程(electronics assembly of engineering)自动波峰焊和手工焊接方式。由于本剂所含活性化物质与固体含量相当低,并不会造成过多的残留物存于板面,pcb板脱离锡炉后,快干。而且表面干净,极易通过检测仪器的考验。对于电子装配工程(electronics assembly of engineering)这种需高度稳定的焊接作业而言,本剂均符合以下两种严格的标准ansi/j-std-001及ipc-a-610,所以在电子通讯电脑自动化产品及其它要求高品质的产品,均适用本剂。

一、应用范围

本剂可用于波峰焊,发炮式或喷雾式,若采用发泡式:发泡石的细孔应在 = 0.005—0.01,为了维持适当的发泡效果,助焊剂至少要比发泡石高出25mm以上。助焊剂连续使用40—50小时以上因老化而使可焊性下降建议排弃更新。

二、注意事项

1、本品易燃,应远离火源,应存放于通风良好和小孩不可伸触的地方。2、不可食用,若不懂测入眼中,尽快用清水冲洗,严重时应快速就医。

参数:

| specification | item 项目 | specs / 规格 |
|----------------|---------|-------------|
| flux model | 助焊剂型号 | ld-958 |
| flux grade | 助焊剂分类 | m2n |
| joints color | 焊点颜色 | bright /光亮型 |
| physical state | 外 观 | liquid /液 态 |

| color of liquid | 液体颜色 | trasparent/无色透明 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| solid content | 固态成份 (wt%) | 2.5 ± 0.5 |
| specific gravity | 比重(20) | 0.805 ± 0.005 |
| boiling point | 沸 点() | 82.5 ~ 83.5 |
| acid value | (mgkoh/g) 酸 价 | 20.21 ± 5.00 |
| ph value | 酸碱值 | 5.5 ± 0.30 |
| waterextraconductivity(us/cm) | 电导度值 | 38.0 ± 3.0 |
| insulation resistance | 绝缘阻抗值 | 1012 |
| halides content | 卤素含量 | nil/无 |
| spray factor | 扩散性(%) | 91.0 |
| pre-heat(testedbysolder side) | 焊接面预热温度 | 80 ~ 100 |
| tlv of solvent(ppm) | 溶液吸入容许量 | 400ppm |
| corrosion mil-14256dt | 美军腐蚀标准 | pass |
| applications | 使用方法 | foam,spray/发泡、喷雾 |
| pre-coating | 事先涂浸 | prohibited / 禁止 |

本产品的锡条是有铅助焊剂,型号是LD-958,品牌是永乐,成份是异丙醇,活性剂,熔点是120 (),适用范围是电子产品焊接,焊点色度是光亮型,清洗角度是免洗