

各种氧化铝陶瓷片陶瓷圈 氧化铝陶瓷

产品名称	各种氧化铝陶瓷片陶瓷圈 氧化铝陶瓷
公司名称	景德镇景华特种陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 特性:氧化铝陶瓷 功能:绝缘装置陶瓷
公司地址	江西省景德镇市浮梁县湘湖镇陈家坂村
联系电话	0798-2663393 13979811568

产品详情

供应各种氧化铝陶瓷片、陶瓷圈

材料：95%al₂o₃

成型方式：热压铸、等静压、注浆、干压

烧成温度：1680

用途：用于电真空器件、坩埚、绝缘板、航天军事、机械纺织、石油化工、矿山、医药工程、通讯工程和建筑装饰等行业。

特点：1、致密度、强度高、白度好、耐磨性强，经研磨加工后表面粗糙度为0.10以上；

2、产品金属化联结强度高，封接气密性好；

3、电气性能良好，热稳定性好。

价格：价格面议！

95氧化铝陶瓷片：长50mm；宽50mm；厚度0.9mm
95氧化铝陶瓷片：长50mm；宽50mm；厚度0.9mm
95氧化铝陶瓷片：长50mm；宽50mm；厚度0.9mm

序号no.	项目 item	测试条件 test conditions	单位 unit	
1	体积密度	室温	g/cm ³	a-95 3.64

	bulk density	ambient temperature		
2	漏氦速率(气密性) helium leak rate(tightness)		pa.m3/s	1×10^{-11}
3	抗折强度flexural strength	室温ambient temperature	mpa	336.1
4	平均线膨胀系数 average linear expansion coefficient	(20 ~ 500)	1/	7.27×10^{-6}
		(20 ~ 800)		7.73×10^{-6}
5	介电常数 dielectric constant	1 mhz20		9.4
6	体积电阻率 volume resistivity	100	.cm	5.2×10^{15}
		300		5.6×10^{14}
		500		4.8×10^{13}
7	介电损耗 dielectric loss	20		2.4×10^{-4}
8	直流击穿强度 dc breakdown strength		kv/mm	42.0
9	热稳定性 thermal stability	(室温 ~ 800) ambient temperature ~ 800		通过pass
	化学稳定性 chemical stability	10%hcl 1:9naoh	mg	4.657 0.075

景德镇景华特种陶瓷有限公司是2003年由原国营999厂特种陶瓷分厂改制组建的民营股份制公司，占地60亩，具有四十多年生产特种陶瓷的历史，是我国生产该产品最早的几家企业之一；并且还是目前国内唯一一家同时具有热压铸、等静压、注浆和陶瓷上釉金属化工艺生产线的企业。

公司生产的氧化铝陶瓷产品具有高强度、高硬度、高绝缘、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等优良特性，可广泛用于电力、电子、矿山、机械、化工、纺织、医药工程、通讯工程、航天军工和建筑装饰、高档民品等领域。

本产品的加工定制是是，特性是氧化铝陶瓷，功能是绝缘装置陶瓷，微观结构是多晶，规格尺寸是50*50*0.9 (mm)，属性是属性值