

# 鞋材普通型防水防油剂

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 鞋材普通型防水防油剂                 |
| 公司名称 | 广州庄杰化工有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号        |
| 联系电话 | 86-02032058392 13829706661 |

## 产品详情

zj-1431鞋材普通型防水防油剂

### 【产品特性】

1. 高效性：优异持久的拒水拒油性能。
2. 范围广：适用于涤纶、尼龙、棉及各种特殊面料防水整理。
3. 浓度高：高浓度整理剂，可稀释使用。
4. 低温型：良好的低温烘培性能。
5. 稳定性好：受前道工序的残留物、染料及拼用助剂影响小。
6. 存储方便：不属于（易燃易爆）危险品取用方便。
7. 环保：不含烷基酚聚氧乙稀醚（apeo），不含影响环境可疑物pfoa、pfos（低于检测极限）。

### 【产品性状】

外观：乳白色半透明乳液

离子性：弱阳离子

pha值：2.5 ~ 4.0

溶解性：易溶解于水

比重（20℃）：1.1 ± 0.02g/ml

### 【使用说明】

通常采用浸轧法加工

使用浓度根据加工布的材料，组织及目的而异，一般使用浓度如下：

一般防水整理：尼龙 10-30g/l

涤纶 10-30g/l

棉 20-50g/l

耐久型防水整理：尼龙 10-30g/l

涤纶 10-30g/l +交联剂 5-10g/l

棉 20-50g/l

### 标准加工条件

加工条件因加工布的密度和轧液率而异，一般加工条件如下：

干燥条件 100-120 1-3分钟

培养条件 150-170 1-3分钟

### 【注意事项】

1. 为了保证取得较好的处理效果，待整理织物前处理必须良好，表面必须干燥洁净，无残留化学品及其他物质；
2. 本品在使用前必须搅拌均匀，使用合格的印染用水进行配制；
3. 本品无毒无害，使用时要注意不要溅入眼内，或接触到粘膜和皮肤上，发生这种情况可以用大量水冲洗。

### 【包装储存】

\* 包装：内衬胶袋塑料桶包装，可以根据客户要求包装。

储存：避光保存，储存温度5 ~ 35 ，远离火源，勿敞口放置，使用后应及时盖好盖子，防止蒸发及混入杂质，在原包装中可稳定储存10-12个月。

\* 本产品在零下温度会慢慢凝结，高于40 会敏感，在此两种情况下应对该产品适用性进行试验。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。