

飞机系列氟碳漆（双组份）

产品名称	飞机系列氟碳漆（双组份）
公司名称	大连博泰氟材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博泰 颜色:各种 耐水性:好
公司地址	中国 辽宁 大连市 中国大连市普兰店平安街142号
联系电话	086-041183129663 13795112685

产品详情

品牌	博泰	颜色	各种
耐水性	好	耐洗擦性	优质
按溶剂类型分	油性漆		

产品名称：飞机系列氟碳漆（双组份）组成：本产品是由氟碳树脂、颜料、助剂、溶剂、固化剂组成a、b双组份氟碳涂料特性：1、超耐侯性、防腐蚀性、强自洁性。
2、良好的柔韧性、抗划伤性、耐洗刷性。
3、优异的保色性能、耐脱落、耐开列、抗粉化及耐磨损性能。4、很好的耐化学药品性、耐高低温性能。
用途：适用于各类客机、军用战斗机、直升机等表面的涂装。

btf-04-fj-1

技术质量执行标准hg/t3792-2005

物理参数

颜色：请参阅色卡，也可按客户要求调制。

固体含量：质量固体含量： 60%；体积固体含量： 45%。

密度：（1.30~1.40）克/毫升。

闪点：（闭口）22 。

贮存期：存放于阴凉、干燥处，有效期为1年（b组份开罐后应一次性用完）。

推荐膜厚：干膜：25微米/道。

涂布率：理论值：10平方米/公斤。

实际值：与表面状态、外观环境、施工方法等多种因素有关。

施工参考

表面处理：喷漆之前，基材表面应清洁、干燥平整、牢固，无油脂、锈蚀等杂物；基材表面应经过化学处理。浮尘的处理：可用压缩空气吹净或干净毛刷扫净。旧漆膜处理：用铲刀铲除，填平打磨平整，或视情况才用其他方法。油脂处理：先用汽油或稀释剂清除，再用干净布擦干净。

施工方法：适用于常规喷漆、刷涂、辊涂。

施工条件：施工温度：5~35；空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水、醇类物质接触。

混合比及熟化时间：产品a组份：b组份=10：1（质量比），以包装标识为准。

施工前a、b组份按比率混合搅拌均匀，熟化后30分钟后使用。

混合后适用期限：混合后6小时内用完，温度 23 ± 2 。

推荐配套：bt-h06-2环氧云铁锌磷底漆、bt-h06-8丙烯酸聚氨酯中涂料

稀释剂及稀释比率：bt-x-1稀释剂，稀释比率：10~20%（质量比），切勿稀释过量，用bt-x-1稀释剂清洗工具。

干燥和复涂间隔时间：

底材温度：23；表干时间：20min；实干时间：20h；可搬运时间：24h；

完全固化时间：7d；复涂时间间隔时间最小值：24h；

底材温度：10；表干时间：30min；实干时间：24h；可搬运时间：24h；

完全固化时间：7d；复涂时间间隔时间最小值：24h；

健康与安全

为了避免皮肤和眼睛接触到油漆，施工前应穿戴好工作服、手套、防护眼镜及面具等。如有油漆溅到皮肤上，应立即用温水、肥皂水或者其它适当的清洗剂进行清洗，溅入眼睛应用大量清水进行冲洗，并及时请医生诊治。施工现场应通风良好，喷涂施工时需佩戴空气面罩，以防吸入溶剂蒸汽和漆雾。切勿将涂料倒入下水道或排水管。

本产品含有易燃物，储存和施工中应远离明火，施工场所严禁吸烟。

备注

以上资料及数据根据实验测试和实际经验所得，因个别情况（如施工工艺，检测方法和涂料改进等）数据会有所差异。