

硅胶粘金属铂金热硫化粘接剂PRIMER 605

产品名称	硅胶粘金属铂金热硫化粘接剂PRIMER 605
公司名称	深圳市超群利泰胶黏剂制品有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区盛平社区松子岭五巷5-1号东
联系电话	0755-89569409 13312972625

产品详情

深圳市超群利泰胶黏剂有限公司

硅胶与金属热硫化（铂金硫化）胶粘剂

（primer 605）

605

为铂金硫化硅胶与金属热硫化胶粘剂，采用进口原料，特殊工艺，适合于硅胶与不锈钢、铝合金、冷轧钢等金属热硫化粘合，具有粘合强度大，粘合后的部件耐油性，耐老化、耐高温性能极好。

产品优点： 单组分、粘接强度大，可与进口底涂相比。

最高耐温可达280 、耐油、耐老化。

技术指标： 外观 浅黄色透明液体

固含量 20 ± 2%

粘度 50~100@25

: 使用砂纸将金属基材表面除锈，再用甲苯、三氯乙烯等除油、除尘。

用胶刷将胶涂布于基材上，注意刷涂均匀，然后室温放置20min，室温较低时适当延长放置时间，期间注意防尘，防潮。

贴上胶料，进入烘箱或者成型机硫化，最佳成型温度150 x40min或者 180 x15min

成品可进行二段硫化，二段硫化温度以不高于200 为宜

注意事项： 含可燃溶剂，应远离火源。

存储于通风阴凉处，存储温度25 。

存储时间不超过12个月。

使用过程中保持通风，避免接触皮肤。

以上数据为准确信息，但因使用环境，工艺条件等我们建议客户使用之前进行细致的试验。

包装规格： 1kg/瓶