

全透明环氧树脂AB胶

产品名称	全透明环氧树脂AB胶
公司名称	苏州迪邦电子材料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:迪邦 型号:3005
公司地址	苏州市昆山市花桥镇金中路89号
联系电话	0512-36881737 18151144404

产品详情

产品简介

环氧树脂3005ab胶是常低温和加温条件下固化的的环氧树脂粘接胶，易操作、气味低、耐老化、透明度高、粘接力强、可以加温固化。专用于金属、陶瓷、玻璃粘接、电子产品粘接及模具灌注。

硬化前之性质

主剂3005a 固化剂3005b

颜色: 无色透明 无色透明

比重: 1.15 1.08

粘度: 10000-15000cps 10000-15000cps

使用条件

1)混合比: a : b=100 : 100 (重量比)

2)硬化条件: 25 ℃ × 1.5h或55 ℃ × 30min(2g)

3)可使用时间: 25 ℃ × 40min

使用方法

1.盛胶容器请保持清洁,a、b组份严格按重量比配比,准确称量,沿容器内壁顺时针充分搅拌均匀后静置3-5分钟后使用。

2.根据可操作时间及用量调配胶量,避免浪费.当气温低于15 ℃时,请先将a胶预热至30 ℃后再进行调胶,易于操作(气温低时a胶会变稠);使用后必需密封桶盖,避免因吸潮而造成产品报废。

3.环氧胶系列产品适宜于常温固化,也可加温30 ℃-80 ℃固化效果更好,温度越高,固化速度越快,强度更高。

硬化后之性质

1)硬度: shore d <80

2)耐电压: kv/mm 25

3)弯曲强度: kg/mm² 30

4)导热系数: w/m.k 1.42

5)诱电损失: 1khz 0.46

6)适用温度: -40-150

7)热变形温度： 120

8)吸水率： % <0.15

9)抗压强度： kg/mm² 9.6

以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境所测得的典型数据,仅供客户参考。