

迪邦全透明环氧树脂AB胶

产品名称	迪邦全透明环氧树脂AB胶
公司名称	苏州迪邦电子材料有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:迪邦 型号:6030AB
公司地址	苏州市昆山市花桥镇金中路89号
联系电话	0512-36881737 18151144404

产品详情

产品简介

环氧树脂6030ab胶是常温和低温条件下固化的环氧树脂粘接胶，可加温固化，易操作、固化快、粘接力强。专用于金属粘接、电子产品粘接，耐冲击力强，耐温、耐水、耐黄变性能优越。

硬化前之性质

主剂6030a 固化剂6030b

颜色: 无色透明 浅色透明

比重: 1.15 1.05

粘度 : 8000-12000cps 5500-8500cps

使用条件

1)混合比: a : b=100 : 100 (重量比)

2)硬化条件: 25 °C × 1h或55 °C × 5min (2g)

3)可使用时间: 25 °C × 10min (100g)

使用方法

- 1.盛胶容器请保持清洁,a、 b组份严格按重量比配比,准确称量 , 沿容器内壁顺时针充分搅拌均匀后静置3-5分钟后使用。
- 2.根据可操作时间及用量调配胶量,避免浪费.当气温低于15 时,请先将a胶预热至30 后再进行调胶,易于操作(气温低时a胶会变稠);使用后必需密封桶盖,避免因吸潮而造成产品报废。
- 3.当相对湿度大于85%时,固化物表面容易吸收空气中水份,形成一层白雾状,因此当相对湿度 大于85%时,不适合做常温固化,建议使用加温固化。

硬化后之性质

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1)硬 度: shore d | <85 |
| 2)耐电压: kv/mm | 22 |
| 3)弯曲强度: kg/mm ² | 25 |
| 4) 导热系数 : w/m.k | 0.56 |
| 5) 诱电损失 : 1khz | 0.42 |
| 6) 热变形温度 : | 120 |
| 7) 吸水率 : % | <0.15 |
| 8)抗压强度 : kg/mm ² | 11.4 |

以上性能数据是在温度25 , 湿度70%的实验室环境所测得的典型数据,仅供客户参考。