

# 无苯环氧地坪底漆（KPE103）

产品名称	无苯环氧地坪底漆（KPE103）
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金氏漆 型号:KPE103 厚度:0.1mm
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 无苯环氧地坪底漆（kpe103）

#### 产品说明书

#### 产品说明

无苯环氧地坪底漆是一个双组分，无苯类溶剂的环氧树脂底漆。在复盖层涂装之前，它被涂装到经过正确处理的混凝土基层上。使用无苯环氧地坪底漆，可封闭基层，确保基层和复盖层之间良好的附着力，降低复盖层液体（环氧树脂/固化剂）被混凝土基层的吸收，使复盖层涂装更容易。

#### 产品应用；

无苯环氧地坪底漆适合应用于大多数环氧地坪的涂装。该底漆不能涂装在砂浆层，撒播层或底漆层表面。

#### 产品包装；

该底漆为成套的包装，每套包括；10kg的固化剂+20kg的树脂。

#### 产品覆盖；

每套底漆将覆盖大约300m<sup>2</sup>的面积（光滑的基层，一遍，湿膜厚度0.1mm）。

#### 产品储存；

无苯环氧地坪底漆所有组分应存储在干燥的地方，温度10℃以上。避免过热，不结冰。在未开封的原装容器中，保质期为1年。

### 基层处理；

正确的处理是保证足够附着力的关键。基层必须干燥、无蜡，动物油脂，植物油，脂肪，润滑油，泥土或松散的材料和浮浆。浮浆和无粘结水泥颗粒必须用机械方法，即喷砂或研磨去除。其他污染物可以通过用工业洗涤剂擦洗去除，然后用干净的水冲洗。表面必须显露打开的毛孔，并有砂纸的纹理。

### 产品混合；

清空固化剂和环氧树脂包装内的组分，倒入干净的混合容器中。

用低速大功率搅拌器混合1.5-2分钟。

注意：基层没有处理好或潮湿时，不要混合材料，材料和环境温度要在10℃以上。

### 产品使用；

混合后，无苯环氧地坪底漆大约具有25分钟的使用时间（25℃），依据环境温度和表面状况，使用时间将有所不同。

### 产品涂装；

无苯环氧地坪底漆可以使用刮板，毛刷或中等绒毛辊筒涂装。重要的是要得到理想的覆盖面积，不要使材料在孔洞或凹陷处形成积液。

无苯环氧地坪底漆的开放时间大约为8小时。（25℃）

### 建议；

工业洗涤剂用于去处混凝土表面大部分污染物。

涂装时最低环境和表面温度为10℃以上。

该系统仅适用于洁净，光滑和经过正确处理的混凝土基层。

施工完毕后，立即用钢刷和水清洗工具。固化的材料将需要用机械方法去除。

混凝土基层温度应大于露点温度3℃以上。

固化时间取决于环境和表面条件。