

# 一级高铝耐火砖

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 一级高铝耐火砖                   |
| 公司名称 | 郑州驹达耐火材料销售有限公司            |
| 价格   | 1650.00/吨                 |
| 规格参数 | 品牌:驹达<br>型号:常规型号或加工异型     |
| 公司地址 | 河南省郑州新密市工业园区              |
| 联系电话 | 0371-60288311 18537113611 |

## 产品详情

### 高铝砖

我公司所生产，按高铝砖中 $Al_2O_3$ 含量通常分成三等：一等  $Al_2O_3$ 含量 $>75\%$ ；二等  $Al_2O_3$ 含量为 $60\sim 75\%$ ；三等  $Al_2O_3$ 含量为 $48\sim 60\%$ 。热稳定性高，耐火度在 $1770$  以上，生产工艺不同之处在于配料中熟料比例较高,可高达 $90\sim 95\%$ ，熟料在破碎前需分级拣选和筛分除铁，烧成温度较高，如一等高铝砖用隧道窑烧成时一般为 $1500\sim 1600$  。高铝砖是以特级矾土、电熔刚玉、电熔莫来石为主要原料制成的高级耐火材料。该产品具有高温蠕变小、抗侵蚀性强、热震稳定性好等优点，适用于大、中型热风炉，用于砌筑炼钢电炉、玻璃熔炉、水泥回转炉，回转炉等的衬里。

### 高铝砖指标：

| 项目          | 指标    |       |       |  |
|-------------|-------|-------|-------|--|
|             | lz-75 | lz-65 | lz-55 |  |
| $Al_2O_3\%$ | 75    | 65    | 55    |  |
| 耐火度         | 1790  | 1790  | 1770  |  |
|             |       |       |       |  |

|                    |          |      |              |      |  |
|--------------------|----------|------|--------------|------|--|
| 0.2mpa荷重软化开始温度tul, |          | 1520 | 1500         | 1470 |  |
| 重烧线变化率plc<br>%     | 1550 x5h |      | +0.1<br>-0.4 |      |  |
|                    | 1450 x2h |      | -            |      |  |
| 显气孔率，%             |          | 23   |              | 22   |  |
| 常温耐压强度ccs，mpa      |          | 53.9 | 49.0         | 44.1 |  |