

# BS-8201环保型涂料印花增稠剂

产品名称	BS-8201环保型涂料印花增稠剂
公司名称	苏州百氏高化工有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	型号:BS-8201 品牌:BASICO 主要用途:增稠剂
公司地址	江苏省常熟经济开发区虞山高新技术产业园
联系电话	52361889 13901575110

## 产品详情

型号	BS-8201	品牌	BASICO
主要用途	增稠剂	CAS	8201

bs-201之改进型,本产品不含apeo,符合欧美环保标准!

### .技术指标

外观：淡黄色粘稠液含固量：35 ± 2%表面粘度：1-5pa.sph值：6-7(适用范围在4-12)增稠效果：2%用量，其旋转粘度不低于30pa.s

.产品特点\* 调制简便。按比例用量掺入色浆中加水稀释，只需2分钟即可增稠。且可根据色浆粘度随意调节，调制后的色浆稳定，在有盖容器内存放15天不分层，不结皮，不变稀。\* 原印染工艺不受影响，各项色牢度甚至有所提高。花形轮廓清晰，色泽鲜艳。\* 可与所有自交联型粘合剂配伍使用，如bs-101粘合剂等。

### .使用方法

\* 在印染厂的实际生产中，可将bs-201按比例直接加入色浆中搅拌(1400转/分)。\* 若先调成增稠浆(a邦浆的代用品)再使用也可。方法是取定量bs-201加对等量自来水(蒸馏水或去离子水更好)进行机械搅拌至乳胶状态，再逐步搅拌成均一的增稠浆，达到所需要的稠度为止。

### 实用参考配方

实际应用过程：实际应用过程，色浆中加入少量(约10-20%)a邦浆使各项性能更佳。

	平网	园网	深色	喷花
涂料	5	5	5	5

粘合剂	25-30	25-30	25-30	25-30
尿素	5	4	3	2
bs-201	1.5-2.3	1.3-2.0	1.3-2.0	0.7-1.2
水	x	x	x	x
合计	100%	100%	100%	100%

\* 注意事项1.bs-201和ptf一样，增稠效果与水质的关系很大(以水的硬度小于200ppm为佳)水质不好，不仅要增加用量，且效果不好(增稠值降低，调制时间长)。2.不能与外交联型粘合剂(如阿克拉明f胶等)配伍使用。色浆中不能加eh、fh等交联剂。存放过久会有所分层，使用时需上下搅拌均匀。