

彩色纹理环氧地坪KP2001

产品名称	彩色纹理环氧地坪KP2001
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:金氏漆 型号:2001 厚度:2-3mm
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

产品详情

彩色纹理环氧地坪

kp2001产品说明书

产品说明；

彩色纹理环氧地坪是标称2-3mm厚，撒播石英骨料的环氧地坪系统。具有耐污染，易清洁，防滑性，装饰性的特点，它的组成是；

标准底漆；

选择合适的底漆，用于对基层的密封和黏合。

内涂层；

由环氧树脂和固化剂组成的双组分，自流平环氧中涂漆。

纹理骨料；

颜色鲜艳的石英撒播骨料。

保护层；

双组分，高性能，抗紫外线，透明环氧地坪漆。

产品储存；

所有材料应存储在16 -30 ，干燥的地方。避免过多的热量，不冻结。在未开封的原装容器中保质期为3年。

适用基层；

选择适当的底漆，适合应用于正确处理的，不需要改造的基层上。在大多数情况下，这将是新的或非常平整的混凝土基层。

基层处理；

为确保足够的粘结强度和系统性能，正确的处理是至关重要的。基层必须干燥，使用机械方法进行正确的处理。

底漆涂装；

彩色纹理环氧必须使用标准底漆。

产品涂装；

如果基层和环境的温度不在16 -30 范围内。不要涂装，否则材料的固化时间和应用性能都会受到严重的影响。

底漆混合后涂装到基层上。在底漆湿润时撒播纹理骨料，固化后去除松散骨料。

内涂层混合后，用刮板刮涂在底漆上，消泡辊消泡。在内涂层湿润时撒播纹理骨料，固化后去除松散骨料。吸尘。

保护层混合后涂装在表面上。

物理特性；

抗拉强度	1600 psi	11 mpa	(astm c-307)
抗弯强度	4000 psi	27.6 mpa	(astm c-580)
抗弯弹性系数	1.0 × 10 ⁶ psi		(astm c-580)
硬度	85-90		(astm d-2240 , 肖氏d)
耐冲击性	>160英寸/磅		(astm d-2794)

耐磨性	0.06g		(astm d-4060 , cs-17)
可燃性	1级		(astm e-648)
热膨胀系数	1.4 × 10 ⁻⁵ 英寸/英寸		(astm c-531)
吸水性	<0.1%		(astm c-413)
voc含量	内涂层34克/升 保护层34克/升		(astm d-2369 , 方法e)
固化时间	12小时行人 24小时正常使用		25