

FV520B

产品名称	FV520B
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	46000.00/吨
规格参数	品牌:FV520B 型号:棒/板 交货状态:热轧+固溶
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

FV520B 10MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 12MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 16MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 20MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 25MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 30MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 35MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 40MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 45MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 50MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 55MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 60MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 65MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 70MM (轧制) 不锈钢棒

FV520B 75MM (轧制) 不锈钢棒
FV520B 80MM (轧制) 不锈钢棒
FV520B 85MM (轧制) 不锈钢棒
FV520B 90MM (轧制) 不锈钢棒
FV520B 95MM (轧制) 不锈钢棒
FV520B 100MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 110MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 120MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 130MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 140MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 150MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 160MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 170MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 180MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 190MM (锻造) 不锈钢棒
FV520B 200MM (锻造) 不锈钢棒

FV520B 3*1000*2000(MM)

FV520B 4*1000*2000(MM)

FV520B 5*1000*2000(MM)

FV520B 6*1500*6000(MM)

FV520B 8*1500*6000(MM)

FV520B 10*2000*8000(MM)

FV520B 12*2000*8000(MM)

FV520B 15*2000*8000(MM)

FV520B 18*2000*8000(MM)

FV520B 20*2000*8000(MM)

FV520B 22*2000*8000(MM)

FV520B 25*2000*8000(MM)

FV520B 30*2000*8000(MM)

FV520B 35*2000*8000(MM)

FV520B 40*2000*8000(MM)

牌号：FV520B

类别：马氏体沉淀硬化耐酸耐热不锈钢

FV520B特性与用途：

FV520B是在原FV520的基础上研制的新型马氏体沉淀硬化耐酸、耐热不锈钢，该型钢种通过Cu、Nb、Mo等强化元素在时效过程析出 - Cu，NbC、Mo₂C、M₇C₃、M₂₃C₆的共同作用，起到很大的强化效果；FV520B钢在高转速工况下抗冲蚀性能好，具有良好的抗磨损性能，耐腐蚀，焊接性好，低温热处理硬化，比17-4PH的抗净间腐蚀和点腐蚀能力强，耐腐蚀能力与304相当。FV520B也常用于要求生锈率低的工业及海洋环境。FV520B新型马氏体沉淀硬化耐酸、耐热不锈钢主要应用于大型鼓风机、离心机、压缩机等叶轮、叶片制作及要求强度高、耐酸及耐一般腐蚀性的零部件加工。

FV520B用于大功率的风力系统。做高强结构件叶轮或者叶片压缩机转子等使用。0Cr14Ni6Mo2Cu2Nb、S C025既FV520B马氏体沉淀硬化不锈钢，适合于多种特性工作环境下的特殊钢，其高强度、耐高温、耐磨、耐腐蚀、抗疲劳、高韧性、高焊接等性能决定了其在某特殊领域所buketidai。

FV520B化学成分:

碳C：0.04- 0.07,

铬Cr：13~14.5,

镍Ni：5~6,

钼Mo：1.3~1.8,

铜Cu：1.3~1.8,

锰Mn：0.25~0.45. ;

硅Si：5 0.7,

硫S和磷P：0.03.

FV520B工艺：电炉冶炼—浇注钢锭—退火—清理—轧制开坯—坑冷—清理—电渣重熔—罩冷—清理—水压机锻造—热退火—光面探伤—检查上交。

FV520B热处理工艺：1050 固溶处理+850 中间处理+470 时效时FV520B钢的强度达到极大值=FV520B

的热处理。

FV520B马氏体沉淀硬化耐酸耐热不锈钢上海高高商贸有限公司真实信息、真格品质、真实价格提供FV520B马氏体沉淀硬化耐酸耐热不锈钢。