

# 四氟垫片 四氟栅板

产品名称	四氟垫片 四氟栅板
公司名称	上海铁氟龙防腐设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	100:500
公司地址	上海市松江区车墩镇泖亭路369号
联系电话	021-57609959 13818258829

## 产品详情

### ptfe四氟垫片

聚四氟乙烯ptfe垫片用于管道管件与设备及其他产品连接时的密封件。

钢衬聚四氟乙烯ptfe管道及配件享有“塑料王”的美誉，具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能，是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。可长期在高温（150 以内）极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件，解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点，在许多蒸馏等高温高压系统中得到了广泛的应用。

钢衬四氟管化学性能：

耐大气老化性：耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。

耐酸碱性：不溶于强酸、强碱和有机溶剂。

抗氧化性：能耐强氧化剂的腐蚀。

钢衬四氟管工作特性：

性能：介质工作温度：-100 ~-250

介质工作压力：正压：2.5mpa，常温下耐负压70kpa

耐腐蚀性：钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

钢衬四氟栅板、填料

钢衬四氟栅板、填料都是属于设备定制产品，安装在设备内部。

钢衬四氟管化学性能：

耐大气老化性：耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。

耐酸碱性：不溶于强酸、强碱和有机溶剂。

抗氧化性：能耐强氧化剂的腐蚀。

钢衬四氟管工作特性：

性能：介质工作温度：-100 ~-250

介质工作压力：正压：2.5mpa，常温下耐负压70kpa

耐腐蚀性：钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

