

# 彩片环氧地坪KP1005

产品名称	彩片环氧地坪KP1005
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:金氏漆 型号:5001 厚度:2mm
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 彩片环氧地坪

#### kp1005产品说明书

#### 产品说明

彩片环氧地坪是标称2mm厚，具有装饰性，耐污染表面的地坪系统。彩色鳞片撒播层形成一个有优雅的地坪表面，具有无限可选择的色彩，并覆盖透明环氧地坪漆，形成一个无缝的复盖层。它的组成是；

标准底漆；

选择适当的底漆，用于基层的封闭和粘接。

撒播骨料；

色彩鲜艳的石英撒播骨料。

环氧内涂层；

由树脂，固化剂和填料组成的三部分，高固体份，环氧内涂层。

撒播鳞片；

色彩鲜艳的撒播薄片

透明环氧地坪漆；

双组分，高固体份，高性能，抗紫外线，透明环氧地坪漆。

## 产品储存

所有组分应存储在干燥的地方，温度16 -30 以上。避免过热。不要冷冻。在未开封的原装容器中，保质期为3年。

## 基层要求

选择适宜的底漆，适合应用在经过正确处理混凝土，木材，砖，地砖，金属或灰浆层上。

## 基层处理

为确保足够的粘结和系统性能，正确的处理是至关重要的。

基层必须干燥，利用机械方法进行正确的处理。

## 底漆涂装

彩片环氧地坪必须使用正确的底漆。必须在底漆固化前涂装环氧内涂层。

## 产品混合

正确的混合对表现产品的应用程序性能，固化性能和极致的物理性能是至关重要的。

所有组份必须用机械搅拌。

## 产品应用

如果材料和环境的温度不在16 ~ 30 的范围内，不要涂装，否则材料的固化时间和应用性能将受到严重影响。

底漆混合后，涂装到基层上，立即撒播骨料。固化后去除多余骨料。

内涂层混合后，涂装到底漆上，立即撒播鳞片，固化后去除多余的鳞片。

透明环氧地坪漆混合后，涂装到内涂层上，固化后，轻轻打磨，吸尘。然后涂装第二遍透明环氧地坪漆，使其固化。

## 物理特性

抗拉强度	5200psi	35.9 mpa	( astm d-638 )
体积弹性系数	1.7 × 10 <sup>6</sup> psi		( astm d-790 )

硬度	85-90		( astm d-2240 , 肖氏d )
耐冲击性	160 > 英寸/磅		( astm d-4226 )
耐磨性	0.03g		( astm d-4060 , cs-17 )
固化时间	12小时行人 24小时正常使用		
抗弯强度	4000psi	27.6 mpa	( astm d-790 )
可燃性	1级		( astm e-648 )
热膨胀线性系数	17 × 10 <sup>-6</sup> 英寸/英寸		( astm c-531 )
voc	内涂层 34g/l 透明环氧地坪漆34g/l		( astm d-2369 , 方法e )