

华南碳九热聚石油树脂11#110

产品名称	华南碳九热聚石油树脂11#110
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:11#110
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

r-系改性石油树脂（碳九热聚石油树脂）

产品简介：碳九热聚石油树脂是石油裂解所副产的碳九馏分为原料经热聚合而制得。经聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，它不是高聚物，而是分子量介于300-3000的低聚物。它具有酸值低，混溶性好，耐水、耐乙醇和耐化学品等特性，对酸碱具有化学稳定，并有调节粘性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用，而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。

产品用途：碳九热聚石油树脂主要用于粘合剂、橡胶、子午线轮胎等行业

- 1、橡胶：橡胶主要使用低软化点的石油树脂此类树脂和天然橡胶胶粒有很好的互溶性，对橡胶硫化过程没有大的影响，橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。不但能增大胶粒间的粘合力，而且能够提高胶粒和帘子线之间的粘合力，适用于子午线轮胎等高要求的橡胶制品。
- 2、粘合剂：具有很好的粘接性，在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸性、耐碱性以及耐水性，并且能够有效地降低生产成本。
- 3、可替代松香，合成热熔胶粘剂。
- 4、非常适合做其他改性树脂。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物等一起运输。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。1年后如果检验合格仍可使用。

项目	r-系列质量指标
软化点范围 (环球法)	r—80——r—120
色号 (试样 : 甲苯=1 : 1)	8#—13#
酸值(以氢氧化钾计)/ (mg/g)	0.2-0.4
灰分/ (%)	0.04-0.06
正庚烷容钠度 (25) ml	15
溴值/ (g/100g)	100
黏度 (25) / (mpa . s)	300-800
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体 , 透明而有光泽	
注 : 正庚烷容钠度指标仅在产品作为油墨使用时控制 , 其它用途不作为控制指标。	