

珍珠砂

产品名称	珍珠砂
公司名称	信阳市平桥区五里镇龙山非金属加工厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区五里镇龙山工业园
联系电话	86 376 3883328 13233760116

产品详情

产商	-	含量	- (%)
密度	1.1 ~ 1.3 (g/cm ³)	硬度	5.5 ~ 7

1 产品说明

该产品是珍珠岩矿石经破碎,筛分而成的原矿产品,我公司可以根据客户的需要生产成各种规格的珍珠砂产品。

2 生产流程

原矿(破碎、烘干) 粗碎21mm ~ 40mm(磨碎)

中碎5mm(磨碎、筛分) 细碎20目 ~ 50目(筛分) 尾矿>50目 装袋(分级)

热材料用在建筑领域 ;

20~50,30~50目珍珠砂经膨胀后可作为铸钢用覆盖剂及打渣剂；

50~70目珍珠砂经膨胀后可作为啤酒,医药用过滤剂及制氧机低温储槽保温用。

4 组成成分(含量%)

组成成分 (含量%)	sio2	27.2	tio2	0.09	al2o3	12.31
	fe2o3	30.54	mno	0.06	mgo	0.14
	k2o	4.67	na2o	3.29	p2o5	0.04
	cao	1.00	烧失量	4.94		
各成分作用	sio2/al2o3	是导致珍珠岩遇高温快速软化和在高温下保持一定粘度的主要化学成分				
	na2o/k2o	该比值的增加可导致高温下珍珠岩粘度的降低,致使珍珠岩软化点下降				
	fe2o3+feo	其含量的增加会导致珍珠岩膨胀倍数的降低				

信阳市平桥区五里镇龙山非金属加工厂樊立平先生(厂办厂长)	
地址：	中国 河南 信阳市平桥区 信阳市平桥区五里镇龙山工业园
邮编：	464100
传真：	86 376 13700768479
移动电话：	13233760116
电话：	86 376 3883328
公司主页：	http://www.xylsfjs.cn
	http://xylsfjs.cn.alibaba.com