

单组份自干玻璃油墨

产品名称	单组份自干玻璃油墨
公司名称	上海建宏印刷科技有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 规格:1KG
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路6106号
联系电话	021-59507952 18702125009

产品详情

1. ols-mpn油墨适用范围：陶瓷、玻璃等制品。

2. 油墨特性：平光，固化后对极性底材具有优异的附着力，抗刮性良好；墨层均匀，颜料分散性好，干燥时间快，易于清洗，过网性、流平性良好，涂膜具有较高的硬度、光泽及良好的耐水性、耐候性、耐化学药品性；印刷方便，可以丝印和移印！

3. 油墨技术参考

粘度：5000-15000cps（因温度、颜色而异）

细度：4um

附着力：5b优

自干：温度25℃，24小时可实干；烘干：80℃时，30~40分钟固化

过网性能：200目-400目网纱（用金、银、珠光粉调配之油墨除外）

稀释剂：I-3慢干水，I-6中干水，I-33移印专用开油水

固化剂：wg-096（油墨：固化剂=10:1）

4. 油墨使用方法

受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果优异。

印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水去除，重新再印。

印刷过程中遇到网版堵塞之状况，应先用洗版水清洗之后再印刷。

需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。

附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。

未经允许，不得将py系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

5. 注意事项

使用前添加适量稀释剂充分搅匀。

不同型号的油墨请用专用稀释剂。

试印确认符合要求后再批量生产。

做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

丝网或被印物表面带静电，将会造成印刷后油墨会有针孔。

环境湿度过高会影响印刷效果。

制品涂层实干后，方可叠层装运。

作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。

当印刷品质出现不良状况时，请向本公司技术部咨询，切勿自行处理。

6. 安全规划

油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。

使用时注意施工场所的通风状况良好。

尽量避免皮肤直接接触。

本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。