

防水环氧地坪KP1008

产品名称	防水环氧地坪KP1008
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:金氏漆 型号:8001 厚度:3mm
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

产品详情

防水环氧地坪

kp1008产品说明书

产品说明；

防水环氧地坪是一个0.75-1mm厚，具有优异的防水性能的地坪系统。它的目的是为了保护机械室，泵房及空间夹层的地面。它的组成是；

防水层；

双组分，自流平，100%固体份，聚氨酯，聚氨酯弹性防水膜。

保护层；

通用型，双组分，100%固体份，无溶剂环氧地坪漆。

产品储存；

所有材料应存储在16 -30 ，干燥的地方。避免过多的热量，不冻结。在未开封的原装容器中保质期为3年。防水层为2年。

适用基层；

匹配适当的底漆，适合应用在混凝土，木材，砖，地砖，金属或砂浆层上。

基层处理；

为确保足够的粘结强度和系统性能，正确的处理是至关重要的。基层必须干燥，使用机械方法进行正确的处理。

底漆涂装；

防水环氧地坪必须使用标准底漆及三组分环氧底漆。

产品混合；

适当的混合对表现产品的应用性能，固化性能和极致的物理性能是至关重要的。

使用大功率慢速搅拌机进行机械混合。

产品涂装；

如果基层和环境的温度不在16 -30 范围内。不要涂装，否则材料的固化时间和应用性能都会受到严重的影响。

材料混合后必须立即使用。

使用适宜的刮板将混合好的防水层刮涂于地面上。

使用适宜的刮板将混合好的保护层刮涂于地面上。

物理特性；

抗拉强度	1200 psi	8.3 mpa	(astm d-412)
伸长率	200%		(astm d-412)
硬度	70		(astm d-2240 , 肖氏a)
使用时间	30-35分钟		(25)
耐磨性	0.06g		(astm d-4060 , cs-17)
吸水性	<0.1%		(astm c-413)
voc含量	防水层；8克/升)

	保护层；30克/升		
固化时间	8-10行人 24小时正常使用		25