

触摸屏玻璃陶瓷油墨

产品名称	触摸屏玻璃陶瓷油墨
公司名称	深圳市大和油墨科技有限公司苏州分公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:大和 型号:EP
公司地址	苏州市吴中区太湖西路115-9号
联系电话	0512-69211836 18013579845

产品详情

一、产品说明

1、油墨使用范围：重点推荐使用在玻璃、陶瓷制品上面，也可使用在一些金属、铝片、铝合金和烤漆面上。

2、油墨特性：墨层光亮，出墨均匀，颜料分散性好，细度均，过网性流平性良好，固化后涂层具有优异的附着力，涂
层膜具有高的硬度及良好的耐水性、耐候性、耐油性、耐溶剂性、耐化学药品性.可丝印、可移印。"

3、其它参数：

a.干燥条件：150 烤15分钟 b.冲击：1/2rx1000gx50cm ok; c. 铅笔硬度：2h d.耐盐雾性：24小时;
e.耐水煮：2小时;f.柔韧性： 3mm；g.过网性能：77t-140t网纱（用金、银、珠光粉调配的油墨除外）。

4、稀释剂的选择：a、

稀释剂：s-3慢干稀释剂；s-7中干稀释剂 b、洗网水：s-718a 5、

注意事项：

a、使用前应把油墨充分搅拌，用后及时封闭；

b、根据需要可添加10%左右的稀释剂进行稀释，使用前添加13%

ep-01固化剂，放置10分钟左右，活化再印，表面111流平更好； "c

、受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果；印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水 111去除，重新再印；印刷过程中遇到网板堵塞之状况先用s-718a洗网水清洗之后再印刷；"

d、需要套色时，应在前一颜色表干或实干后再进行套色； e、附着

力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测；

f、若加固化剂的油墨，需在4小时内使用完。

6、应急处理措施：

a、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；

b、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；

c、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。