

pp k8009 台湾化纤

产品名称	pp k8009 台湾化纤
公司名称	深圳市丰鼎顺塑胶贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾化纤 型号:pp k8009
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中环路大信花园8栋3单元301
联系电话	0755-33117033 13138870170

产品详情

产品详情

厂家(产地): 台湾化纤 牌号: k8009 加工级别: 注塑级 特性级别: 高抗冲,阻燃级,高流动,耐高温
用途级别: 家电部件,电子电器部件,食品级,汽车部件 产品参数表: 性能项目 试验条件[状态] 测试方法
测试数据 数据单位 物理性能 比重 0.90 2323 收缩率 23 fcf method 1.4-1.8 % 熔体流动速率
230 × 2.16kg astm d-1238 8.5 g10min 机械性能 断裂点延伸率 23 astm d-638 > 200 % 弯曲模量 23
astm d-790a 9500 kgcm2 硬度 23 astm d-785 75 r izod冲击强度 23 18 " 厚 astm d-256 14 kg.cmcm
抗张强度 23 astm d-638 230 kgcm2 热性能 热变形温度 4.6kgcm2 14 " 厚 astm d-648 95
产品说明: 用途:蓄电池盒、汽车零件、家电 备注:fda compliance : yes
特性: 高耐冲击、流动性佳,嵌段共聚 kgcm2 astm d-638 23 230 斷裂點延伸率 tensile elongation at
break % astm d-638 23 > 200 彎曲模數 flexural modulus kgcm2 astm d-790a 23 11000 硬度 hardness r-
scale astm d-785 23 80 izod衝擊強度 izod impact strength kg-cmcm2 astm d-256 23 18" 厚 23 40.0 -
20 7.4 熱變形溫度 heat deflection temperature astm d-648 at 4.6kgcm2 unannealed 14" 厚 95 收縮率
molding shrinkage % fcf method 23 1.4~1.8 比重 specific gravity astm d-792 23 23 0.90 fda compliance
21 cfr pt 177.1520 yes ul 94 all color file: e162823 116"hb