

聚氯乙烯胶泥填料塑料胶泥灌缝填料

产品名称	聚氯乙烯胶泥填料塑料胶泥灌缝填料
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:拓达 型号:aa 材质:橡胶
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

聚氯乙烯胶泥填料塑料胶泥混凝土灌缝填料

聚氯乙烯胶泥又称塑料胶泥系以煤焦油为基料，13663286655按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值
剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。它可在-25 -80 条
件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下
室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，
起到防水、防渗、防腐蚀作用。 聚氯乙烯胶泥产品广泛适用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般
工业与民用建筑的层面嵌缝防水，板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝
土，砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏、防渗、防潮等。 施工方法: 1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝
土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。 3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不
断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，最高温度不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发
现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间
的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，
多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。
景县拓达橡塑制品有限公司 电话：0318-2119256手机：13663286655

联系人：严经理 邮箱：tuodaxiangsu@163.com qq：78644862