

2Cr12MoV

产品名称	2Cr12MoV
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	品牌:2Cr12MoV 型号:棒材 规格: 10- 300
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

2Cr12MoV 10MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 12MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 15MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 20MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 25MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 30MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 35MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 40MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 45MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 50MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 55MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 60MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 65MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV 70MM <轧制> 马氏体耐热不锈钢

2Cr12MoV	75MM <轧制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	80MM <轧制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	85MM <轧制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	90MM <轧制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	95MM <轧制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	100MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	110MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	120MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	130MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	140MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	150MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	160MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	170MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	180MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	190MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	200MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	210MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	220MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	230MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	240MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	250MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	260MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	270MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	280MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	290MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢
2Cr12MoV	300MM <锻制>	马氏体耐热不锈钢

牌号：2Cr12MoV

类别：马氏体耐热不锈钢

名称：汽轮机叶片钢

执行标准：GB/T8732-2004

2Cr12MoV用途：用于汽轮机叶片、盘、叶轮轴、螺栓等领域。

2Cr12MoV化学成分：

碳 C：0.15~0.20；

硅 Si：0.50；

锰 Mn：0.50~1.00；

硫 S：0.030；

磷 P：0.035；

铬 Cr：10.00~13.00；

镍 Ni：允许含有 0.60；

钒 V：0.10~0.40；

铌 Nb：0.20~0.60；

钼 Mo：0.30~0.90；

氮 N：0.05~0.10。

2Cr12MoV力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)：淬火回火，835；

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa)：淬火回火，685；

伸长率 δ_5 (%)：淬火回火，15；

断面收缩率 ψ (%)：淬火回火，30；

硬度：退火，269HB；淬火回火，321HB。

2Cr12MoV热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)退火,850~950 缓冷或约750 快冷;2)淬火,1100~1170 油冷;3.回火,600 以上空冷。

金相组织：组织特征为马氏体型。

2Cr12MoV交货状态：一般以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

上海《高高兴晟特钢集团》2Cr12MoV马氏体耐热不锈钢.....

2Cr12MoV马氏体耐热不锈钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供2Cr12MoV马氏体耐热不锈钢。