

## L921A舰艇钢|L921A钢代号

产品名称	L921A舰艇钢 L921A钢代号
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	32000.00/吨
规格参数	品牌:L921A 型号:钢板 规格:10mm ~ 32mm
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

### 产品详情

L921A ( 10CrNi3MoV ) 10\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 12\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 15\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 16\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 18\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 20\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 25\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 28\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 30\*2000\*6000 舰艇用钢板

L921A ( 10CrNi3MoV ) 35\*2000\*6000 舰艇用钢板

921A是舰艇用钢板的钢号，L921A是连铸工艺钢号；材质为10CrNi3MoV，简称舰艇钢，执行标准：GJB1663A-2005（本标准规范适用于舰艇用厚度为10mm~35mm的921A钢板）。

921A舰艇钢冶炼方法：钢应采用电弧炉+炉外精炼或模铸方法或转炉加炉外精炼及连铸方法生产（当采用连铸方法生产时，在钢号前面添加“L”代表连铸意思，即L921A钢号）。

L921A舰艇钢化学成分：

碳 C : 0.07 ~ 0.14 ( -0.02 ) ;

硅 Si : 0.17 ~ 0.37 ( ± 0.03 ) ;

锰 Mn : 0.30 ~ 0.60 ( ± 0.03 ) ;

硫 S : 0.015 ;

磷 P : 0.020 ;

镍 Ni : 2.60 ~ 3.00 ( ± 0.05 ) ;

铬 Cr : 0.90 ~ 1.20 ( ± 0.05 ) ;

钼 Mo : 0.20 ~ 0.27 ( ± 0.02 ) ;

钒 V : 0.04 ~ 0.10 ( ± 0.01 ) 。

921A舰艇钢交货状态 :

- 1) 钢板应以淬火加高温回火状态交货。
- 2) 钢板应切边交货。如果在合同或订单中规定,也可不切纵边交货。
- 3) 钢板表面宜进行喷丸及表面涂层处理,具体要求由承制方和订购方协商确定。

L921A舰艇钢力学性能 :

屈服强度  $\sigma_s$  (MPa) : 590 ~ 745 ;

伸长率  $\delta_5$  (%) : 16 ;

断面收缩率 (%) : 50 ;

冲击功  $K$  (J/cm<sup>2</sup>) : 80 ;

纤维断面率  $F_a$ % : 100。

L921A舰艇钢10CrNi3MoV舰艇用钢板上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供L921A舰艇钢10CrNi3MoV舰艇用钢板。