

欧利雅OLA8800中性硅酮结构密封胶

产品名称	欧利雅OLA8800中性硅酮结构密封胶
公司名称	东莞市寮步懿鎏五金经营部
价格	面议
规格参数	颜色:黑色灰色 位移能力:10（%） 固化时间:1（小时）
公司地址	广东 东莞市 寮步百业五金电子城
联系电话	076923225700 15915489931

产品详情

ola8800硅酮结构密封胶

产品说明

本品系单组份、中性、室温固化、高模量的建筑结构用硅酮结构密封胶。可以方便地挤出进行施工，并与空气中的水份发生反应，固化成具有耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，具有耐臭氧、耐紫外线等优越的耐气候性能，赋予其长久的使用寿命。在通常情况下无需底涂，固化后对大多数建材，如玻璃、铝材、钢材和石材等表面均能产生良好的粘接力；与ola中性硅酮胶具有良好的相容性。

基本用途

用于玻璃幕墙的结构性粘接装配，满足全隐或半隐框幕墙设计要求。

施工指南

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。如需配合使用底漆以增强其粘结性，待底漆干后方可施工。

施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘结。

在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。

在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

使用限制

不能在潮湿表面施工或长期浸入水里；不宜用于所有含油或渗出物的表面；基材表面温度低于4℃或超过40℃不宜施工；需要上油漆的表面,因漆膜会龟裂或剥落。

注意事项

用户在施胶过程中应严格遵守建设部jgj102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》；密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不易触及的地方，以免误食；如眼睛不慎接触到未固化之密封胶，应及时用大量清水清洗并向医生求助。

贮存期 保持原密封状态贮存于27℃以下阴凉干燥处，保存期为自生产日起9个月。

符合标准 astmc 920

1mg gb 16776—2005

包装 300ml/支（硬） 590ml/支（软）

ola8800

供应品—在温度23±2℃，湿度50±5% rh条件下测试				
颜色 黑色、白色等				
性能		国标gb16776	实测值	试验方法
下垂度(mm)		≤3	0	gb/t 1347
挤出性(s)		≤10	2.3	gb/t 1347
表干时间(min)		≤180	40	gb/t 1347
适用期 (min)		≥20	/	gb/t 1347
固化后—在温度23±2℃，湿度50±5% rh条件下固化14~21天：				
硬度 (shore a)		20~60	49	gb/t 531
热失重(%)		≤10	3.7	astmc79
23℃时最大拉伸强度时		≥100	160	gb/t 1347
伸长率(%)				
拉伸强度(mpa)	标准条件	≥0.60	1.02	gb/t 1347
	90℃	≥0.45	0.70	gb/t 1347
	-30℃	≥0.45	1.80	gb/t 1347
	浸水	≥0.45	1.14	gb/t 1347
	水-紫外线	≥0.45	1.06	gb/t 1347
粘结破坏面积 %		≤5	0	
贮存期		在27℃以下的阴凉干燥处储存，自生产日期计，储存期为9个月。		

下列数据仅供参考,不建议用于制定规范。

规范撰写者请注意：于制定规范前，请与欧利雅技术部查询有关详细说明。

本产品的颜色是黑色灰色，位移能力是10（%），固化时间是1（小时），产地是广东，品牌是欧利雅，外观是膏糊，固化条件是室温固化，贮存期是12