

超级氟碳面漆 台湾/广州

产品名称	超级氟碳面漆 台湾/广州
公司名称	广州市力宝龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:EP-F5801 产商/产地:台湾/广州 含量 :42 (%)
公司地址	广州市海珠区赤岗东路281号113铺
联系电话	13332821153

产品详情

ep-f5801

epolon超级氟碳面漆

产品概述

epolon超级氟碳面漆f5801是一种双组份溶剂型高档装饰涂料，适合用于需要特强保护性的环境，具有优良的保光、保色性能，为室内外墙壁及钢结构表面提供卓越的保护及装饰作用，属超强耐候性油漆。

适用范围

知合涂装于室内、外混凝土和墙壁，同时亦可用户作防腐涂料系统的面漆。

1.漆膜坚固耐用。2.附着力极佳。3.色泽持久不变。4.具有特强的耐黄变性及耐沾污性。

5.具有抗酸、碱、溶剂、水及化学品的侵蚀。

物理参数

基料：氟碳树脂 颜色：多种颜色；包括金属色

漆面：有光或哑光 闪点：31

混合使用期：3小时/20

比例：有光漆基f5801：固化剂c5800=4：1（体积比），即16l漆基/4l固化剂

哑光漆基f5801：固化剂c5800=9：1（体积比），即18l漆基/2l固化剂

固体体积含量：42%

理论涂布率：10m²/l（平面涂一遍）

干燥时间：1.表干：5小时（20℃）

2.实干：7天（完全固化）

重涂间隔：最小8小时，最大7天。

施工说明

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆，同时表面必须保持清洁、干爽并将杂质除去，混凝土、水泥表面必须完全干燥，pH<10、含水率小于10%。特殊表面的处理方法请向本公司技术部查询。

建议油漆配套：

1.钢铁表面：

底漆：ep环氧富锌底漆p5160涂一遍，参考用量：0.1l/m²，即10m²/l；

中间漆：ep环氧云铁厚浆漆u5096涂一遍，参考用量：0.1l/m²，即10m²/l；

面漆：ep超级氟碳面漆f5801涂一至二遍，参考用量：0.22l/m²，即90m²/组（20l）；

2.水泥及混凝土表面：

底漆：ep环氧清漆n5050涂一遍，参考用量：0.1l/m²，即200m²/（20l）；

中间漆：ep环氧彩色厚浆漆p5450涂两遍，参考用量：0.25l/m²，即60m²/组（16l）；

面漆：ep超级氟碳面漆f5801涂一至二遍，参考用量：0.11l/m²，即180m²/组（20l）；

罩光：ep氟耐碳清漆v5830涂一遍，参考用量：0.1l/m²，即180m²/组（20l）；

施工方法：无空气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂。

稀释剂：t0220（最大体积用量）刷涂和滚涂10%，无空气喷涂10%，普通喷涂15%。

清洗剂：t0220

注意事项：

1.使用前，必须先检查漆基和固化剂比例是否正确。

2.漆基和固化剂混合均匀后再施工。

3.采用指定的稀释剂作稀释，配制好的油漆必须在混合使用期内用完。

安全守则：

- 1.易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。
- 2.施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。
- 3.贮存在阴凉干爽的地方。

本产品的牌号是EP-F5801，产商/产地是台湾/广州，含量 是42（%），粘度是35（S）