

塑胶原料 再生ABS抽粒 黑色高光环保粒子 一级回料 可代替757

产品名称	塑胶原料 再生ABS抽粒 黑色高光环保粒子 一级回料 可代替757
公司名称	东莞市常平聚合塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 级别:A级 形态:颗粒
公司地址	中国 广东 东莞市 常平镇大京九塑胶城塑荣东路352-353号
联系电话	86-076983023591 13826924030

产品详情

性能及优点：达欧盟六项 s g s 环保、韧性好、光泽度好、打螺丝不爆、

产品用途：电视机、冰箱、电脑、遥控器、键盘等塑胶制品

售后服务：保质保量、可退可换、货源稳定

包装：25 kg / 包

我司还有 a b s 环保黑色各等级抽粒料供各厂商选用，欢迎来电垂询及试料

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能				
拉伸强度(引张强度)		astm d638/iso 527	490(6,950)	kg/cm(mpa)[lb/in2]
断裂伸长率		astm d638/iso 527	-	%
拉伸模量		astm d638/iso 527	-	kg/cm(mpa)[lb/in2]
拉伸屈服伸长率(延伸率)		astm d638/iso 527	20	%
拉伸断裂伸长率(延伸率)		astm d638/iso 527	-	%
弯曲模量(弯曲弹性率)		astm d790/iso 178	27000(38000)	kg/cm(mpa)[lb/in2]
弯曲强度		astm d790/iso 178	790(11,660)	kg/cm(mpa)[lb/in2]
洛氏硬度		astm d785	r-116	
izod 缺口冲击强度	1/4" 23	astm d256/iso 179	-	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in

		1/4" -30	astm d256/iso 179	17(3.1)	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		1/8" 23	astm d256/iso 179	-	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		1/8" -30	astm d256/iso 179	20(3.7)	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
	charpy冲击强度	23 (缺口)	astm d256/iso 179	-	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		-30 (缺口)	astm d256/iso 179	-	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		23 (无缺口)	astm d256/iso 179	-	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	astm d256/iso 179	-	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		astm d792/iso 1183	1.05	
	成型收缩率		astm d955	-	%
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg	astm d1238/iso 1133	1.6	g/10min
		220 /10kg	astm d1238/iso 1133	22	g/10min
	吸水率 23 /24h		astm d570/iso 62	-	%
热性能	热变形温度	退火	astm d648/iso 75	99(210)	()
		未退火	astm d648/iso 75	88(190)	()
	维卡软化点		astm d1525/iso r306	105(221)	()
	熔点		-	-	()
	燃烧性(率)		ul94	1.6mmhb	
	线性膨胀系数		astm d696/iso 11359	-	mm/mm.
加工条件	干燥条件			80 ° c下烘料约2~3小时	
	加工温度	射嘴		180~230 ° c	
		料筒前段		190~230	
		料筒中段		190~230	
		料筒后段		180~220	
	熔体温度			-	
	模具温度			30~70 ° c	
	压力	注塑压力		-	mpa
保压压力			-	mpa	
背压			-	mpa	
螺杆转速			-	rpm	
其他	备注	-			
	颜色	-			
	特性	高光泽性 高刚性。			
	用途	电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳 / 化妆品盒 / 轮胎盖			

本产品的颜色是黑色，级别是A级，形态是颗粒