

外墙、真石漆乳液 WE3351

产品名称	外墙、真石漆乳液 WE3351
公司名称	深圳市安品有机硅材料有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:WE3351 产商/产地:深圳安品 含量 :47 (%)
公司地址	深圳市宝安区福永街道福海大道三星工业区二区 安品大楼
联系电话	0755-61149688 13613059170

产品详情

we 3351 (硅丙乳液 , 硅含量10%)

编号 : we 3351名称 : we 3351 (硅丙乳液 , 硅含量10%) 特性 :

概述

we3351是以水为介质,运用先进技术将硅氧烷和丙烯酸酯聚合而成的水性新型树脂材料,有机硅含量为10%,除具有丙烯酸酯良好的成膜性、透明性、柔韧性外,同时能突出表现有机硅高度的抗氧化、抗热分解以及突出的耐候、憎水、抗污性能。本产品不含APEO、低VOC,避免对人体和环境有害物质的引入,符合最新环保理念。

we3351特别针对外墙涂料需要,使用其配制的涂料具有极好的耐候、耐酸碱、防水、抗污性能,附着力强、不黄变、不开裂,在大范围温度湿度变化下始终保持优异的品质。

主要性能

1. 优异的耐水性
2. 耐候性极佳
3. 优异的自洁性
5. 优异的抗污性和抗回粘性
6. 优异的耐擦洗性

7. 突出的颜填料承载能力

8. 与助剂有良好相容性

主要用途

超耐候高档外墙涂料、高档真石漆

性能参数

序号	项目	指标
1	外观	乳白色带蓝光液体
2	粘度 mpa.s 25 , 3号转子 , 60转/分	100 ~ 500
3	固含量 %	47 ± 1
4	ph值	7 ~ 9
5	玻璃化温度	29
6	最低成膜温度	20
7	钙离子稳定性 2%cacl2:we3351=1:4	48h,无分层、无沉淀
8	冻融稳定性 (-5 ± 2) 18h , (23 ± 2) 6h , 一个循环	循环数 > 3不破乳 , 不增稠
10	机械稳定性 3000r/min	30min,无分层、无沉淀
11	耐水白性	96h不发白

测试环境：(25 、 rh:65%)

包装

50kg胶桶 & 200kg铁桶。

储存

密封贮存于阴凉干燥处，避免冷冻及暴晒，建议正常贮存温度在10 ~35 ，有效贮存期自包装之日起为半年。

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异。建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的。在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。

本产品的牌号是WE3351，产商/产地是深圳安品，含量 是47（%），粘度是100-500（S）