

格玛森808有机硅丙乳液

产品名称	格玛森808有机硅丙乳液
公司名称	广州荣东化工有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:808 产商/产地:格玛森 含量 :42 (%)
公司地址	广州市番禺区石壁街屏山一村环村北路一街六巷 自编1号-3号101
联系电话	86-02034780469 18924191088

产品详情

产品技术说明书

glumanist808硅丙乳液

特征:

格玛森808采用德国技术，所聚合的硅丙乳液，适用于配制高耐候硅丙乳胶漆的阴离子型硅丙乳液,具有很好的颜填料包容性，可替代原汉高国民淀粉的硅丙乳液kd8,kd9。相对于普通的丙烯酸乳液或冷拼而成的硅丙乳液，它具有以下优点：

I耐候性特殊的硅烷接枝工艺，耐候性优异。

I耐沾污性 带有硅烷基团，可形成疏水性优异耐沾污性漆膜，

I耐候性 特殊的硅烷接枝工艺，耐候性优异。

I耐水性 采用无皂体系，成膜时会单组份自交联，形成耐水性极好的漆膜。

I附着力 带有硅烷基团，对无机底材的附着力性特别好

不含apeo。

产品指标：

固含： 42~44%

粘度： <1000cps (brookfield粘度计lvt 1~3#/60rpm/30 ° c)

ph: 8.0~10.0

最低成膜温度： 11 ° c

玻璃化温度： 30 ° c

粒径： 0.08微米

电荷性质： 阴离子

储存条件：

储藏温度应在5 ° c~35 ° c，避免冷冻和高温，在有可能的情况下，应在6个月内使用。

本产品的牌号是808，产商/产地是格玛森，含量 是42（%），粘度是1000（S）