

铸造钢球，球磨机耐磨钢球钢锻衬板，

产品名称	铸造钢球，球磨机耐磨钢球钢锻衬板，
公司名称	武汉泰峰耐磨钢球厂
价格	面议
规格参数	产地:武汉 品名:泰峰 含量:1.2--14铬(%)
公司地址	湖北武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	86 027 18502728086 18502728086

产品详情

武汉钢球，武汉钢锻，球磨机钢球，耐磨钢球，高铬钢球，铸造钢球，

锻造钢球，钢球，钢锻，低铬钢球，中铬钢球

牌号designati ong	化学成分(%) chemical composition (%)								机械性能	金相组
	c	si	mn	cr	mo	ni	s	p		
合金衬板 qualitysd sleeve	1.3-2.5	0.4-1.2	0.8-1.6	2-4	0.7-1.1	0.5-1. 0	0.06	0.09	akj/cm ² 169 hrc hb 286 abmpa 755	a+c
高锰钢锰13 zgmn13	1.1-1.4	0.3-1.0	11-14	0.5-1	0-0.6	1-4	0.06	0.09	akj/cm ² 147hrc hb 229abmpa 637	a+c
高锰钢锰13 铬2 zgmn13cr2	1.1-1.4	0.3-1.0	11-14	0.5-2.5	0-0.5	4-6	0.06	0.08	akj/cm ² 80hrc hb 240	a+c

球磨机衬板质量说明书

注：为提高贵公司使用衬板和实际使用效果出发，请普通规格球仓衬板建议使用高锰钢铬2衬板，锻仓和微球仓使用合金衬板！

高铬合金钢球化学成分行业参考表

单价：7200元/吨

化学成分 () chemical composition ()								
碳c	硅si	锰mn	铬cr	磷p	硫s	钼mo	铜cu	镍ni
2.0-3.2	0.3-1.2	1.3-2.2	10-13	0.10	0.10	2.0	1.0	1.5
硬度 (hrc)		冲击值ak (j/cm ²)		落球冲击疲劳寿命 (次数) times of falling balls		金相组织microstrucre		
56-61		3.0		15000		m+c		

中铬合金钢球化学成分行业参考表

化学成分 () chemical composition ()								
碳c	硅si	锰mn	铬cr	磷p	硫s	钼mo	铜cu	镍ni
2.0-3.2	0.3-1.2	0.5-1.5	3.0-5.0	0.15	0.15	0-0.8	0-1.0	0-1.5
硬度 (hrc)		冲击值ak (j/cm ²)		落球冲击疲劳寿命 (次数) times of falling balls		金相组织 microstrucre		
52		2.0		13000		p+c		

单价：5750元/吨

低铬合金钢球化学成分行业参考表

化学成分 () chemical composition ()								
碳c	硅si	锰mn	铬cr	磷p	硫s	钼mo	铜cu	镍ni
2.2-3.5	0.3-1.2	0.5-1.5	0.5-1.5	0.15	0.25	0-1.0	0-0.8	—
硬度 (hrc)		冲击值ak (j/cm ²)		落球冲击疲劳寿命 (次数) times of falling balls			金相组织 microstrucre	
46		1.6		8000			p+c	

单价：5150元/吨

武汉泰峰耐磨材料厂 联系人：沈丹 电话：1850272
8086

钢球，武汉钢球，球磨机钢球，钢锻，高铬钢球，

低铬钢球，铸造钢球,高锰钢衬板，合金钢球，

高铬球，耐磨钢球，尽在 武汉泰峰耐磨材料厂

本产品的产地是武汉，品名是泰峰，含量是1.2--14铬（%）