

自流平砂浆 水泥自流平砂浆 自流型灌浆料 地面找平水泥砂浆

产品名称	自流平砂浆 水泥自流平砂浆 自流型灌浆料 地面找平水泥砂浆
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:砂浆 产地:河南 功能:地面找平
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

产品详情

产品名称	gm自流平砂浆
产品执行标准	jc/t985-2005

gm自流平砂浆

产品特点

本品主要由高标号水泥、超细硬质骨料以及多种有机高分子添加剂复配加工而成。具有流态好黏度高、粘结力强等特点，是一种能够适用于多种基层的地面垫层材料。

适用范围

推荐用于准备铺贴木地板、地毯、pvc橡胶地板等基底的找平处理。以及有经找平要求或环氧涂层要求的基底或其它有防尘要求的地面。如：住宅、办公楼、医院、商场等地面。

技术参数符合jc/t985-2005标准

实 验 结 果	检验项目	检验结果	技术指标

果	流动度/mm	初始流动度	270	130
		20min流动度	200	130
	拉伸粘结强度/mpa		1.1	1.0
	尺寸变化率/%		-0.04	-0.15~+0.15
	24抗压强度/mpa		6.1	6.0
	24抗折强度/mpa		2.0	2.0
	28抗压强度/mpa		43.4	40
	28抗折强度/mpa		5.7	4

使用方法

一、基层处理：

- 1、施工前的基层混凝土强度须 $c20$ ，凹凸不平的地方、裂缝和孔洞应事先处理平整,然后将基面上的零散杂物清除干净,必须保持表面坚硬,平整洁净。
- 2、将基层混凝土面层浇水湿润并保证浇注前面层无附着水。
- 3、普通水泥新混凝土基层需在施工21天后进行自流平施工，硫铝酸盐水泥施工的新混凝土基层应在完工后7天方可进行自流平施工。

二、材料配制：

- 1、小面积或公路施工时,可用小型电动搅拌器,在桶中进行搅拌，每搅拌一次需用完整包料；大面积施工时，可用高速搅拌机搅拌，用砂浆泵送的方法施工。
- 2、搅拌方法：将适量的清水倒入桶中,开启搅拌器边搅拌边徐徐加入一包自流平,搅拌4~5min,静止约1min后,再次搅拌至均匀无团的浆状即可。寒冷的情况下，宜用温水（不超过40℃）搅拌。
- 3、施工温度宜5℃以上，配制好的自流平砂浆宜在35min内用完。

三、浇注与整平施工：

- 1、将搅拌好的自流平倒出,均匀的铺开,用专用齿口刮板控制厚度,本品施工厚度 3mm ，一次施工厚度3~30mm，参考用量 $1.6\text{kg}/\text{m}^2/\text{mm}$ 。
- 2、施工人员可穿好钉鞋进入施工地面,用齿口刮板将砂浆面层刮平,以消除倾倒衔接处的不平,并保持所需的厚度。
- 3、用放气滚筒轻轻滚动以消除搅拌时产生的气泡。

四、养护：

常温条件下可按一般砂浆进行养护，高温或低温情况下须在初步硬化后采取浇水或覆盖湿麻袋、草席等措施养护1~3天重度交通地面需养护3天后方可通行。

包装储运

本品包装规格为 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}/\text{袋}$ 。宜储存在0℃以上干燥通风处，避免曝晒、雨林、受潮、受冻，粉料未开封保质期为6个月。

本产品的材质是砂浆，功能是地面找平，规格是25kg，抗压强度是40mpa，品牌是午晟智造，适用范围是地面找平