

锯片包装材料 高分子材料

产品名称	锯片包装材料 高分子材料
公司名称	湖北正兴高分子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:高分子材料 厚度:10 (mm) 适用范围:硬质合金锯片 , 刀刀具
公司地址	荆州开发区东方大道南端
联系电话	8303478

产品详情

材质	高分子材料	厚度	10 (mm)
适用范围	硬质合金锯片 , 刀刀具		

一、产品介绍

zx009ai型固态热熔防蚀包装保护材料是由多种高分子原料及助剂合成的新型高科技产品，是具有透明、环保贴体的包装保护膜。广泛用于航天工业、机械设备、军工用品、精密仪器等产品的包装。在密封、防水、防锈、防盐雾、防腐蚀、防碰撞、耐候性、封存时间等方面性能优越，技术指标超过航天工业qj2621-94行业标准，达到国际先进水平，该产品已获得国家发明专利200910062877·2。

二、适应范围

该产品适应于钢铁、电镀金属、不锈钢、铸铁、黄铜、青铜、镉及合金、铝、铬及合金、镍及合金、锌等金属材料及其它制品的工序间或仓储海运的防腐防锈包装。特别适合各种不规则表面的金属物件。（如：汽车、装甲车、舰船上的齿轮、轴类、管件类、合金锯片等）。

三、技术参数

项目	指标	检验方法
熔融温度	102.5	qj2621-94行业标准
干燥时间	< 10s	qj2621-94行业标准
柔韧性	1mm	qj2621-94行业标准
硬度	24	qj2621-94行业标准
拉伸强度	17mpa	qj2621-94行业标准
断裂伸长率	71%	qj2621-94行业标准
耐水性 (72h)	不脱落	qj2621-94行业标准
耐硫酸性 (5%硫酸 , 48h)	不起泡 , 不脱落	qj2621-94行业标准

耐碱性 (5%naoh, 48h)	不起泡, 不脱落	qj2621-94行业标准
耐盐雾性 (48h)	不起泡, 不脱落	qj2621-94行业标准
耐汽油性 (120# 溶剂油, 48h)	不起泡, 不脱落	qj2621-94行业标准

四、使用方法

将固态 (zx009ai型) 材料改小后, 放入热熔包装机内加温180 左右, 根据物件包装保护膜的厚薄再调节温度, 直到达到包装效果。

五、包装参考数据

成膜厚度 (mm)	zx009ai型(m ² / kg)	备注
1.00	1.7	此数据均取于平均值
0.91	1.91	
0.81	2.12	
0.68	2.33	
0.52	2.41	
0.48	2.59	