

# 玻璃窑炉耐火材料，锆质密封料，锆英石捣打料，锆质捣打料

产品名称	玻璃窑炉耐火材料，锆质密封料，锆英石捣打料，锆质捣打料
公司名称	无锡德阳特隔热材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:2000 以上 ( ) 产地:江苏 品牌:建工
公司地址	宜兴市丁蜀镇赵庄村
联系电话	13921378999

## 产品详情

zro2 %	65
fe2o3 %	0.45
容重 g/cm3	3.13
耐火度	1790
重烧线变化率 %	-0.1
常温耐压强度mpa	82

名称牌号 项目	镁质火泥	镁铬火泥	锆质火泥		azs火泥
	xmn-95	xmge-12	xzn-65	xazsn-20	xazsn-90
mgo	94.5	60			
al2o3				58	90
zro2			65	20	
cr2o3		12			
颗粒度	0.088mm	0.5-0mm	0.5-0mm	0.5-0mm	0.5-0mm

体积密度	g/cm <sup>3</sup>					
耐压强度	mpa					

名称牌号 项目		镁质	镁铬质	锆质		刚玉莫来石质	刚玉质
		xmn-87	xmgen-8	xzn	xamn	xan-a	
mgo	%	87	60				
cr <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%		8				
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%				70	95	
zro <sub>2</sub>	%			60			
耐火度		1790	1790	1750	1800	1800	
粘结强度	110 *12h	1.0	1.5		2.94	1.5	
	1500 *3h	0.6	1.0		5.8	5.9	
粘结时间		1-3	1-3				
重烧线变化率	1300 *3h					+1~2	
粒度%	+0.5mm			2	2	2	
	-0.074mm			50	50	40	

名称牌号 项目		azs捣打料	锆质捣打料			
		xazsd-30	xzdl-65	xzd-a	xzd-b	xad-65
mgo						
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>		50				
zro <sub>2</sub>		30	65	62	50	85
cr <sub>2</sub> o <sub>3</sub>						
sio <sub>2</sub>				30	30	
颗粒度	mm	4-0	4-0	4-0	4-0	4-0
体积密度	g/cm <sup>3</sup>	3.0	3.5	3.4	3.1	3.1

耐压强度 mpa	50	50	50	40	50
最高使用温度	1600	1650	1650	1550	1600

本产品的耐火温度是2000 以上（ ），产地是江苏，品牌是建工，产品类别是铝矾土，材质是铝，导热系数（常温）是0.03，等级是1，抗弯强度是120，抗压强度是180，拉伸强度是20，使用温度是1790，规格是按要求生产（mm）