

出售 高强耐火浇注料 循环硫化床耐火材料 高品质 低价格

产品名称	出售 高强耐火浇注料 循环硫化床耐火材料 高品质 低价格
公司名称	山东天凯星新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:山东·淄博 品牌:天凯星
公司地址	淄博开发区卫固镇太平村
联系电话	0533-3784567 13964393000

产品详情

循环硫化床锅炉及其它锅炉用耐火材料

近年来，随着国内循环硫化床锅炉的应用及大型化发展，我厂针对循环硫化床锅炉特点：内衬中温、启动频繁、烟气流速大和固体物流浓度高，研制成以国内外新型耐火原料为主，超微粉、复合结合剂为辅的适用于锅炉内衬各部份的系列耐磨耐火材料。

材料名称		高铝质 浇注料 hx-fa48	高铝质 浇注料 hx-fa75	棕刚玉 浇注料 hx-fa85	亚白刚 玉浇注料 hx-fa88	白刚玉 浇注料 hx-fa90
化学成份 (%)	al ₂ o ₃	51.5	78.8	88.8	90.3	91.5
	fe ₂ o ₃	/	/	/	/	/
110 烘干体积密度 (g/cm ³)		2.36	2.75	3.10	3.15	3.20
耐压强度 (mpa)	110 × 24h	70	105	100	92	95
	1100 × 3h	90	/	>160	>160	>160
	1450 × 3h	/	150	>160	>160	>160
抗折强度 (mpa)		10.5	>12	>12	>12	11.5
110 × 24h						
重烧线变化率 (%)		/	-0.4	-0.15	-0.18	-0.2

1450 × 3h					
最高使用温度 ()	/	1580	1600	1600	1600
耐火度 ()	/	>1790	>1790	>1790	>1790

材料名称		碳化硅质 浇注料 hx-fsic	棕刚玉碳 化硅浇注料 hx-fas	刚玉耐磨可塑 料 hx-gs-14	棕刚玉碳化硅 耐磨可塑料 hx-fa88	莫来石耐磨 可塑料 hx-cms-13
化学成份 (%)	al2o3	/	48	92	75	72
	sic	85.5	36	/	15	/
	fe2o3	/	/	0.2	0.5	/
体积密度 (g/cm ³)	110 × 24h	2.50	2.83	2.91	2.6	2.6
	1450 × 3h	2.48	2.84	2.9	/	/
耐压强度 (mpa)	110 × 24h	35	98	70	60	60
	1100 × 3h	/	140	90	85	80
	1450 × 3h	150	/	110	/	80
抗折强度 (mpa)		/	12	11.5	/	/
110 × 24h						
重烧线变化率 (%)		-0.2	-0.2	+0.1	+0.2	+0.15
1450 × 3h						
最高使用温度 ()		/	1500	/	/	/
耐火度 ()		/	/	>1790	>1790	>1730

其他产品展示：

山东天凯星新材料科技有限公司位于山东省淄博市张店区，东依烟台、青岛、日照等港口，西邻省会济南，南靠革命老区沂蒙山，北距黄河入海口仅百余里，京沪高速、青银高速、滨博高速等多条高速公路贯穿其中，地理位置优越，交通十分便利。公司成立于2005年，年产值8000余万元。公司自成立以来一直本着“一切为了客户，为了一切客户，为客户一切”的服务宗旨和“激情、创新、发展”的经营理念，在创新中求生存，在创新中求发展，实现了跨越式发展，现已发展成为以活性氧化铝、耐火材料等为主体的集生产、施工为一体的综合企业，是目前国内最先进的活性氧化铝生产基地。公司建有符合国家标准为中心实验室和产品应用实验室，并依托山东理工大学、青岛理工大学等科研院校做技术后盾，具备较强的科研开发能力。本公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，质量管理规范，技术服务优质，产品广泛应用于化肥耐硫低变催化剂载体、空分设备及各类气体干燥剂，双氧水吸附，石油化工用深度干燥剂，饮用水除氟剂，聚乙烯脱灰剂，树脂原料精华球，硫磺回收催化剂，钛改性活性氧化铝载体等。该系列产品密度和孔径分布适宜，颗粒度均匀，机械强度高，不易粉化，具有耐磨和抗冲刷性及活性好等特点，能满足不同领域和不同客户对产品的不同要求，产品畅销国内外，深受国内外客户欢迎。

本产品的耐火温度是1580~1770 ()，产地是山东·淄博，品牌是天凯星，产品类别是耐火砖，材质是多种，等级是特级，低温弯折是1，断裂伸长率是1，抗弯强度是1600，抗压强度是180，拉伸强度是120，使用温度是多范围，撕裂强度是1，芯材是多种，形态是见说明，形状是多种