

有机防火堵料 有机防火泥 防火包

产品名称	有机防火堵料 有机防火泥 防火包
公司名称	新区瑞沃保温材料经销处
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:河北 品牌:瑞沃
公司地址	江苏 无锡市 无锡金城东路五洲国际工业博览城 江苏街42栋118-119
联系电话	02151062839 18551065059

产品详情

一、 适用范围

适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。

二、 主要性能指标

检验项目 技术指标

检验结果 结论

检验项 一级 180min，未丧失完整性；未点燃棉垫；未形成孔隙，
180min，未丧失完整性。 被

没有连续10s的火焰穿出；被检材料未产生体积收缩，未形
检材料背火 面最高温33 ；

成1mm宽度以上的裂缝，且肉眼可见火光。未失去隔热性：
贯穿物背火端距 封堵材25mm 合格

耐火性能 被检材料背火面任何一点温升 180 ；任何贯穿物背火
处表面最高温升 117 。

端距封堵材料25mm处表面温升 180 。

外观 塑性固体、具有一定柔韧性

符合要求

合格

密度
2.0 × 10³
1.9 × 10³
合格

耐水性, d
3, 无溶胀
3, 符合要求
合格

耐油性, d
3, 无溶胀
3, 符合要求
合格

腐蚀性, d
7, 无锈蚀、腐蚀现象
7, 符合要求
合格

三、 施工方法

- 1、先将需实施阻火封堵部位的污物清理干净，适当整理电缆及清理其表面油污、灰尘。
- 2、将堵料揉均匀后，用合适的工具将其铺（嵌）于需封堵的缝隙中。
- 3、封堵较大的孔洞时，可与无机防火堵料或阻火包配合使用。

本产品的耐火温度是1580~1770（ ），产地是河北，品牌是瑞沃，产品类别是防火包，材质是高温粉，导热系数（常温）是0.056，等级是A，使用温度是600