有机防火堵料 有机防火泥 防火包

产品名称	有机防火堵料 有机防火泥 防火包
公司名称	新区瑞沃保温材料经销处
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580～1770°C（°C） 产地:河北 品牌:瑞沃
公司地址	江苏 无锡市 无锡金城东路五洲国际工业博览城江苏街42栋118-119
联系电话	02151062839 18551065059

产品详情

一、　　适用范围

适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。

二、　　主要性能指标

检验项目　　技术指标

　检验结果　　结论

检验项　　一级≥180min，未丧失完整性；未点燃棉垫；未形成孔隙，
180min，未丧失完整性。被

　　没有连续10s的火焰穿出；被检材料未产生体积收缩，未形
检材料背火 面最高温33°C；

　　成1mm宽度以上的裂缝，且肉眼可见火光。未失去隔热性：
贯穿物背火端距 封堵材25mm　　合格

耐火性能　被检材料背火面任何一点温升≤180°C；任何贯穿物背火
处表面最高温升 117°C。

　　端距封堵材料25mm处表面温升≤180°C。

外观　　塑性固体、具有一定柔韧性

符合要求 合格

密度 ≤2.0×103
1.9×103
合格

耐水性，d ≥3，无溶胀
3，符合要求
合格

耐油性，d ≥3，无溶胀
3，符合要求
合格

腐蚀性，d ≥7，无锈蚀、腐蚀现象
7，符合要求
合格

三、 施工方法

1、先将需实施阻火封堵部位的污物清理干净，适当整理电缆及清理其表面油污、灰尘。2、将堵料揉均匀后，用合适的工具将其铺（嵌）于需封堵的缝隙中。

3、封堵较大的孔洞时，可与无机防火堵料或阻火包配合使用。

本产品的耐火温度是1580～1770℃（℃），产地是河北，品牌是瑞沃，产品类别是防火包，材质是高温粉，导热系数（常温）是0.056，等级是A，使用温度是600