

# 9Cr18MoV

产品名称	9Cr18MoV
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	27500.00/吨
规格参数	品牌:9Cr18MoV 型号:棒材 规格: 10- 300
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

## 产品详情

9Cr18MoV 10\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 12\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 16\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 20\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 25\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 30\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 35\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 40\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 45\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 50\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 55\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 60\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 65\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 70\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒

9Cr18MoV 75\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 80\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 85\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 90\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 95\*长 (MM) <轧制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 100\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 110\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 120\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 130\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 140\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 150\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 160\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 170\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 180\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 190\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒  
9Cr18MoV 200\*长 (MM) <锻制> 不锈钢棒

牌号9Cr18MoV属于马氏体不锈钢，执行标准：GB/T 1220-1992。

9Cr18MoV特性及适用范围：

9Cr18MoV抗锈能力不错，是目前用在高档批量刀具市场上的优质不锈钢，其强度及锋利性甚于ATS-34，含铬量高达16-18%，是第二最常用的不锈钢（仅次于ATS-34），也是最早被刀匠接受的不锈钢，而且一直很受欢迎，尤其是在零下处理流程被开发出来后，这种处理加强了钢材的坚韧度。用于制造不锈钢切片、机械刀具及剪切工具、手术刀片、高耐磨设备零件等。

9Cr18MoV化学成分:

碳 C：0.85 ~ 0.95；

硅 Si：0.80；

锰 Mn：0.80；

硫 S：0.030；

磷 P : 0.035 ;

铬 Cr : 17.00 ~ 19.00 ;

镍 Ni : 允许含有 0.60 ;

钒 V : 0.07 ~ 0.12 ;

钼 Mo : 1.00 ~ 1.30。

9Cr18MoV9Cr18MoV力学性能:

硬度 : 退火, 269HB;淬火回火, 58HRC

9Cr18MoV热处理工艺:

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 1)退火,800 ~ 920 缓冷;2)淬火,1050 ~ 1075 油冷;3)回火,100 ~ 200 空冷。

金相组织 : 组织特征为马氏体型。

交货状态 : 一般以热处理状态交货 , 其热处理种类在合同中注明 ; 未注明者 , 按不热处理状态交货。

9Cr18MoV不锈钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供9Cr18MoV不锈钢。