罗巴 镀锌上色剂MC 防腐涂料

产品名称	罗巴 镀锌上色剂MC 防腐涂料
公司名称	上海昊霁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:镀锌上色剂 按溶剂类型分:粉末涂料 品牌:罗巴鲁ROVAL
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号2幢199室
联系电话	86 571 88106365 15868156766

产品详情

三． 适用范围

该产品可广泛应用于铁构造的防锈以及镀锌构件的维修维护

1、各种大型钢结构及金属构件

使用处	使用案例
土木系	桥梁、高架桥、护栏、栅栏、标识柱、钢筋
建筑关系	煤气用、水道用、构造物等用的管道，钢骨架构造物、临时足球场、扶手、安 、脚手架、建设用铁窗框、立体停车场
电力、通信关系	铁塔、铁柱、电力机器用脚手架、金属零件、各种天线、变压器架、架线铁结
船舶渔业关系	冷冻设备、锚、锁、聚鱼灯、浮标、储油槽、各种装配金属器具、配管金属器
环境卫生关系	环境卫生设备、焚烧炉、各种桶罐
农业园艺关系	温室、筒仓、养鸡舍、农业用安装构造物、灌溉用导水管、农机具

2、旧的热镀锌钢结构及镀锌件的维修

3、镀锌钢材的切割面、焊接点、镀锌层脱落处的修补，等等。

四．主要技术指标

項目	技术指标	参　　考
颜色	灰　色	室外暴晒时, 涂膜颜色与镀锌件颜色一样发生变
比重	2.50 ± 0.05	测定方法 jis k 5400 4.6.2
表面干燥 (分)	30 ～ 60	常　温
铅笔划痕硬度试验	b	测定方法 jis k 5400 8.4.1
划格法付着力试验	不大于 1级	测定方法 jis k 5400 8.5.2　1mm2*100目

耐热性	<100	
耐盐水试验	白锈,无其他异常	在3%的nacl溶液中浸渍3个月。
耐盐雾性	白锈,无其他异常	连续2500小时 (最高值连续4032小时)
涂 装 量 (㎡/kg)	4.0	设定膜厚为40 μ m (理论值)

五．使用方法

1. 表面预处理

l　重要点是露出干净的钢铁或镀锌表面。罗巴鲁必须直接涂在铁或镀锌的表面上,
否则没有防锈效果。

如果有旧涂膜的情况下, 必须将旧涂膜全部除去, 否则没有防锈效果。

钢铁: 清除钢铁表面的灰尘, 油污，尤其是沿海环境中的海盐,
对于恶劣环境下或高防腐性能要求下采用喷砂除锈，达到等级?iso(sis) sa 2 1/2 ?sspc sp-10,
对于一般大气环境下或不能采取喷砂处理的使用动力工具除锈，达到等级?iso(sis) st3?sspc sp-3.

镀锌件: 必须清除镀锌件表面的灰尘, 油污, 海盐, 研磨纸等除去白锈, 达到等级?iso(sis) st2?sspc sp-2,
已生锈的地方用动力工具除锈, 达到等级?iso(sis) st3?sspc sp-3.

2. 由于本产品含有大量的锌粉, 储存期间容易产生沉淀分层, 因此在开盖后必须充分搅拌.
对于10l装的产品建议使用电动或气动搅拌机. 搅拌后请确认罐底无沉淀存在.同时,
在涂装过程中也要注意经常搅拌, 防止锌粉沉淀.

3. 涂装方法为刷涂,辊涂, 有气喷涂, 无气喷涂, 同时还有喷雾剂型.

刷涂/辊涂: 选用毛较为柔软, 可以吸收大量涂料的刷子, 涂装时注意不要延展涂膜, 不要留下刷痕,
以保证涂膜厚度, 均匀。请勿稀释。

有气喷涂: 过滤网 100目　使用喷口口径为1.5～2.0㎜　气压: 标准0.29mpa

稀释时用专用稀释剂设定为重量的5%以下

无气喷涂: 过滤网 50-60目　使用机型 graco 大于ggo317，basic proportioned (recommend) 30:1以上

最低气雾化压力 10mpa　基本不需稀释.

喷雾剂型: 请上下挥动气雾瓶, 听到瓶中搅拌球的响声后持续挥动, 保证搅拌球碰响30次以上。

涂装时, 请垂直距离涂装面约30cm, 涂装速度 10cm/秒.

为了防止气雾剂堵塞现象, 每次使用完后, 请倒转气雾瓶, 使喷雾口朝下,
在安全的地方按喷雾口,

直到无色气体喷出1-2秒。

4.面漆涂装

选用roval冷镀锌涂料作为防腐涂装体系底漆时,可以与多种后道涂料配套。（除醇酸类油性涂料外）

· 面漆的涂装方法建议使用喷涂或气雾剂式,刷涂或滚涂易引起涂膜表面掉漆。

· 由于含有大量的锌粉,roval涂膜中有很多空隙,
直接上面漆时易出现气泡，可以先将50%左右被稀释的面漆涂在roval涂膜上面,以便填没表面的空隙,
然后上面漆。

若作为单独的防腐涂料体系时，基本上不需要上面漆。

六.产品包装

刷涂型: 1l装 6罐/箱　10l桶装　　喷雾剂型: 420ml 6瓶/小盒 6瓶×4/箱

七.注意事项

1.放置于低温干燥的地方,良好的通风状态,远离火源。

2. 锌粉易与水分发生反应,注意防止在使用和储存中水分的混入。

3.请使用专用稀释剂。

本产品的类型是镀锌上色剂，按溶剂类型分是粉末涂料，品牌是罗巴鲁ROVAL，单件净重是500（g），
保质期是36（个月），干燥时间≤是1h，耐水性是有，包装规格是24支/箱，颜色是镀锌色