

环氧树脂白色灌封AB胶 永益

产品名称	环氧树脂白色灌封AB胶 永益
公司名称	东莞市永益胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永益 树脂胶分类:环氧树脂胶 型号:6680AB
公司地址	东莞市厚街镇厚街村上栅村面路二巷1号三楼
联系电话	13790258199 18046920222

产品详情

东莞市永益胶粘剂有限公司

环氧树脂6680a固化剂6680b

6690ab系常温固化优质树脂胶，可用于变压器，ac电容、臭氧发生器、雾化器、电源模块、电子控制器及其它电子零部件的灌封。固化物表面平整、光泽优、硬度高、阻燃性佳、电损耗及收缩性低、体积电阻高、具有良好的绝缘、防潮、耐温、耐压、耐化学品等特性。

一、外观及特性

环氧树脂6680a
硬化剂6680b

颜色	白色	透明色
粘度	7000-8000cps	150-200cps
比重	1.4-1.45g/cm ³	1.02 g/cm ³
闪燃点	165	150
保存期	3个月	3个月

二、混合比例: a : b=4 : 1(重量比)

三、固化时间: 25 × 10小时

四、可使用时间: 25 × 30-40分钟

五、固化后特性:

诱电率: 1khz 3.8

诱电损失：	1khz	0.02
抗压强度：	kg/cm2	23
弯曲强度：	kg/cm2	10
引张强度：	kg/cm2	16
抗拉强度：	kg/cm2	16-18
冲击强度：	kg/mm2/cm2	8
硬 度：	shored	80-85d
热变形温度：		130
体积电阻：	ohm-cm	1 × 10 ¹⁵
表面电阻：	ohm	1 × 10 ¹⁴
耐电压：	kv/mm	16-18

六、注意事项：

- 1、取用前a剂请充分搅拌均匀，按配比取量、且称量准确。a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全。
- 2、温度和混合量的多少会影响到可使用时间的长短，a、b剂尽可能少量混合，混合后的胶体尽量在短时间内使用完，环境温度的高度、注胶的多少。会影响到固化时间的长短。

电话：0769-33375932

本产品的品牌是永益，树脂胶分类是环氧树脂胶，型号是6680AB