

仁昌四元沉锌剂无需qing化物后续结合力强

产品名称	仁昌四元沉锌剂无需qing化物后续结合力强
公司名称	广东省佛山市仁昌化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:仁昌 型号:NCY
公司地址	佛山市南海区里水沙涌沙步工业区中路11-2号
联系电话	0757-81796851 13489232330

产品详情

1.工艺特点:

操作方便，适用于挂镀和滚镀。

不含qing化物。

可在铝表面产生一致密而均匀的四元金属沉锌薄层，为后序工序直接镀铜、镀镍、镀锡、化学沉镍提供良好的结合力。

2.镀液组成及操作条件：

原料及操作条件	标准开缸量	范围
仁昌四元沉锌剂无需qing化物后续结合力强	250毫升	180-270毫升/升
温度	21-24	18-43
时间	30-60秒	20-120秒
锌含量	11克/升	8-12克/升

3. 溶液维护：

仁昌四元沉锌剂无需qing化物后续结合力强的补充可按比重计算。溶液浓度在250毫升/升的情况下，比重单位大概为1.10，而溶液的比重应维持在1.08-1.12之间。每提升0.01比重单位需要补充20毫升/升铝合金无氰沉锌剂

每添加22毫升/升的仁昌四元沉锌剂无需qing化物后续结合力强，可提供1克/升的锌含量

4. 设备需求

项目	要求
槽体	pp、pvc或高密度pe
挂具	pp、pvc或316型不锈钢
空气搅拌	不需要有适度、均匀的打气搅拌
循环	需要3-4个循环
过滤系统	需要连续循环过滤
抽风	需要
冷却系统	需要
加温系统	需要

在使用时，无论用户有任何问题，本公司技术服务人员将随时解答。

公司网址：<http://www.fsrchg.com>

联系人：冯小姐

电话：13450891591