

聚胺脂101胶水 磷酸盐胶粘剂

产品名称	聚胺脂101胶水 磷酸盐胶粘剂
公司名称	上海胶恒化工有限公司
价格	面议
规格参数	粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类 类别:磷酸盐胶粘剂 品牌:胶工KJIAOG
公司地址	上海嘉定区胜辛南路 5 0 0 号
联系电话	86 4000 502-101 13918593000

产品详情

聚胺脂101说明书

一、特性：

胶工kjaog牌聚胺脂101胶系双组分。定室温固化之聚胺脂胶黏剂，其胶膜强韧、耐冲击、耐振动、速度快，有优异的耐油和耐底温性能，长期使用在-70 ~+180 左右，并能耐水、油、浞酸等介质。

二、用途：

本胶用来粘接金属如：铅、铁、铜等及非金属材料如：陶瓷、材料、皮革、塑料及不同材料之间的粘接，特别是对尼龙、聚氨酯薄膜等软性材料有良好的复合效果。

三、技术性能：

外观	无色或黄色半透明粘稠液（甲组）	无色或黄色透明液（已组）
不挥发物含量%	30 ± 2 50 ± 2	60 ± 2
剪切强度（mpa）	8.0	-nc0 ± 12%
粘度（25涂-4#杯）	40-90s	

四、使用方法:

- 1、本胶黏剂可采用刷涂、滚涂或喷涂等方式涂胶。
- 2、粘接材料表面用丙酮、醋酸乙酯等有机溶液进行脱脂处理或表面打理，金属材料用化学处理则效果更佳。
- 3、（1）一般粘接
（2）金属材料粘接
- 4、涂胶与固化

将混合均匀的胶液分别涂刷在被粘接材料的表面，第一次涂胶后露置5—10分钟，再涂第二次胶，露置10—15分钟后再将被粘接物粘合，并加压0.5mpa，加压的时间为数分钟至10小时。一般室外温25℃，5~6天，100℃ 2-3小时，130℃ 1小时则可达到安全固化。

五、贮藏:

- 1、101胶甲、乙两组皆含有机溶剂，须按易燃品规则贮运。
- 2、甲乙两面组贮存保证期分别为一年和半年，贮存，使用过程中应避免水等含活泼基团物质接触。
- 3、聚氨脂胶冬天有时会结晶，产生絮状沉淀等正常的物理变化。若溶剂量挥发可用丙酮、醋酸乙酯稀释。
- 4、配制后的胶需当日用完，若密封贮存可适当延长使用时间。

六、包装规格：

- 1、甲组：30%、0.95kg瓶装、16kg听装。
- 2、乙组：0.5kg瓶、20kg听装。

上海胶桓化工有限公司 全国免费统一服务电话：4000-502-101

上海嘉定区胜辛南路500号 传真：021-36307091

手机：13918593000 联系人:刘永志先生

公司网址： www.lyz101.com

本产品的粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类，类别是磷酸盐胶粘剂，品牌是胶工KJIAOG，拉伸强度是121（MPa），剪切强度是12（MPa），使用温度范围是12（℃），CAS是121，产品单价是36