

# 君合铝件本色成膜剂 JH-8248使用各式型材铝件的浸渍喷淋钝化处理

产品名称	君合铝件本色成膜剂 JH-8248使用各式型材铝件的浸渍喷淋钝化处理
公司名称	常州君合科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JH-8248 用途、使用范围:适用于各种型材铝、镁合金件的浸渍、喷淋钝化处理 品牌:君合
公司地址	江苏省常州市新北区中创大厦20层
联系电话	0519-85911787 18661228106

## 产品详情

### 简介

jh-8248为低铬产品，cr6+含量低于1g/l；膜色呈本色至浅灰色，转化膜在200 以内受热对涂层结合力无明显影响。

### 槽液配制 控制参数

在清洗槽中加3/4清水，在清洗槽中加满水，每1000升槽液中加入100公斤jh-8248型成膜剂。

外观 淡黄色液体

游离酸度 10~15点(工作液)

比重 1.05~1.15

温度 常温~40

### 工艺流程

处理时间 5~10分钟

- 1) 脱脂
- 2) 水洗
- 3) 水洗
- 4) 成膜
- 5) 水洗
- 6) 水洗
- 7) 烘干

槽液控制 1)对1000升槽液，每增加1点游离酸度，需要加入7公斤jh-8248型铝成膜剂；

检测方法 2)槽液使用时间过长时， $Al^{3+}$ 等杂质离子太多，应考虑更换工作液。  
比重

取一定量试样，使其保持在25℃条件下，用比重计测定其比重。

游离酸度

1)移液管移取10毫升槽液放入锥形瓶中；

2)滴入3~4滴溴酚蓝指示剂；

3)边摇动边用0.1n氢氧化钠滴定至颜色由黄色变为蓝色即达到终点；4)所用的0.1n氢氧化钠毫  
数即为游离酸度点数。

注意事项 操作时须戴防护眼镜、橡皮手套，穿防护衣服。

避免眼、皮肤、衣服及设备直接接触。

一旦发生意外，及时到医院治疗。

包装 25kg/桶

保质期 1年

废水处理 应该了解并遵循有关的处理和排放化学品的规定。

槽液是酸性的，且含有六价铬，在水洗水或更换的槽液要交至废水处理站进行处理。

本产品的型号是JH-8248，用途、使用范围是适用于各种型材铝、镁合金件的浸渍、喷淋钝化处理，品牌是君合，外观是橙红色水溶液，成分是铬酸、表面活性剂、去离子水等，比重是1.05~1.15