

中性陶瓷防水剂JL-S23

产品名称	中性陶瓷防水剂JL-S23
公司名称	长沙江龙化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江龙 型号:JL-S23 用途:陶瓷用
公司地址	长沙市岳麓区岳麓街道左家垅王家湾36号
联系电话	13319512973 13517495809

产品详情

一、产品简介：

本产品采用优质进口原料合成的环保友好型防水剂，主要用于陶瓷、石材、玻璃、皮革、纺织、纸水杯的表面防水、防污、防潮、防霉，还可以添加到水性涂料、油墨里面起到防水、光亮、饱满效果。该防水乳液活性成分由于小分子结构，可穿透吸收表面，乳液分散渗透进表层后，活性成分与水分发生反应，产生斥水处理层，抑制水分吸入基底，提供增强的防水性能，减少由于冻融和风化产生的剥落，防氯离子，抗紫外线，延长基底的寿命。在乳液状态下，由于其中的表面活性剂阻止起反应的分子进入水中，乳液保持稳定。使用本品后不会改变基底的外观。

二、技术指标：

测试	结果
有效成分：	聚氟硅氧烷
外观：	乳白色液体
固体物总含量：在150（302）下保持1h（%）	30
25（77）下的比重（g/cm ³ ）	0.97-1
ph	6-7
可燃性：	不可燃

三、使用方法：

- 1、使用前应清洁基材表面，保持被处理表面无积水、表面污物、灰尘、油污和其他污染物。
- 2、配置好的防水乳液可应用到潮湿或未干的基底表面。

3、可使用密封喷枪、滚筒或刷子等进行施工。如使用刷子或滚筒施工，应当重复涂抹，保持表面润湿几分钟；使用密封喷枪，应持续喷涂直至基底彻底渗透为止，对立面进行作业时，应当从下往上喷涂，使垂流长度达152~203mm。当使用喷涂施工方法时，应控制喷涂量和保持喷涂的均匀度。

4、本品使用前，为保证相溶性并达到理想的防水效果，需要优化稀释浓度，并在要处理的每个表面进行应用测试。不沾水养护至少24h。

5、稀释后理论耗量：清水面5m²/l，墙、地砖面10m²/l，石材15~30m²/l。

四、注意事项：

1、使用前，要进行小块样品浓度试验，以确定该浓度是否适合您的具体用途。

2、用于家装存放时，要避免儿童接触。

五、包装与贮运：

本品以25 kg、30kg、200 kg塑料桶包装，在25 或以下温度储存在密封容器内，保质期12个月。本品非危险品，按一般化学品存储运输。

本产品的品牌是江龙，型号是JL-S23，用途是陶瓷用，固含量是30，保质期是12，包装规格是200kg